

AQUASTRAL IMPRESSION +

DEFINITION

AQUASTRAL IMPRESSION + est une peinture d'impression universelle à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur - Extérieur
- AQUASTRAL IMPRESSION + adhère sur des matériaux très variés : Béton, Fibrociment, Céramique, PVC, Polyester, Acier galvanisé, Zinc, Aluminium, Bois et dérivés.....
- AQUASTRAL IMPRESSION + sèche rapidement (recouvrable dans la journée) et possède un très bon pouvoir opacifiant.
- AQUASTRAL IMPRESSION + empêche le saignement de substances colorantes (ex. tanin) de certaines essences de bois.
- AQUASTRAL IMPRESSION + contient un agent anti flash rusting.
- AQUASTRAL IMPRESSION + est formulée en blanc et 486 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'Application, subjectiles, Préparations des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso);
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'Application

Brosse, rouleau polyester texturé 6 à 12 mm selon support, pistolet, airless.

Dilution

A l'eau exclusivement (% en poids)
Brosse, rouleau, airless : prêt à l'emploi, éventuellement 2 à 3 % d'eau
Pistolet : 10 à 15 % d'eau.

Application

Rouleau : empâter régulièrement les fonds, lisser de suite.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre.

Rendement

10 m² / litre. (Variable en fonction de la rugosité, la porosité du support et le mode d'application).

Délai de recouvrement

3 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR
- Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL IMPRESSION+.

CONDITIONNEMENT

1, 5 et 15 litres.
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 7b2

DESCRIPTIF**AQUASTRAL IMPRESSION +**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique, fibrociment	Non peint. Fond peu absorbant.	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+	Selon support, 2 couches d'une des finitions des gammes : AQUASTRAL ou H ₂ O Se reporter également aux fiches techniques de ces finitions
Plâtre et dérivés Intérieur seulement	Non peint. Fond peu absorbant	Egrenage, époussetage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+	
Bois et dérivés	Non peint. Fond moyennement absorbant	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+	
P.V.C.	Non peint.	Epoussetage, dégraissage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+	
Acier galvanisé, Zinc, Aluminium	Non peint	Dégraissage au solvant synthétique 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+	
Anciennes peintures	Parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION+ Rebouchage et enduisage éventuels.	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture
Densité	1,34 ± 0,05
Liant	Résine acrylique en dispersion aqueuse
Extrait sec en poids	56% ± 2%
Extrait sec en volume	42% ± 3%
Degré de brillant	Mat
Séchage 23°C et 50% HR	Sec: 1 h - Recouvrable : 3 h
Point éclair	Ininflammable

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646
Edition août 2008