

AQUASTRAL PREMIUM MAT

DEFINITION

AQUASTRAL PREMIUM MAT est une peinture mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour la décoration soignée de surfaces murales et plafonds.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur, pièces sèches et circulations.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est très mat et sans reprise.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est très résistant au lustrage et convient ainsi parfaitement à la décoration de surfaces murales.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est d'une grande blancheur.
- AQUASTRAL PREMIUM MAT isole la plupart des tâches de nicotine, suie, feutres (faire un essai préalable).
- AQUASTRAL PREMIUM MAT empêche l'apparition de tâches de rouille (têtes de clous, vis ...)
- AQUASTRAL PREMIUM MAT est disponible en blanc et 1 079 teintes de la collection Tons & Couleurs.
(de nombreux pastel sont réalisables à la machine à teinter).

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso);
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau texturé 12 mm, pistolet pneumatique et airless.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.
Peut être dilué à l'eau pour applications pistolet.

Application

Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens.
Pistolet pneumatique et airless : bien empâter les fonds en passes croisées régulières.

Rendement

10 m²/litre et par couche.
Peut varier en fonction de la rugosité et de la porosité du support et du mode d'application.

Délai de recouvrement

6 heures à 23°C et 50% HR
(24 heures si nécessité d'isoler les tâches du support).

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR.
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé
- Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL PREMIUM MAT.

CONDITIONNEMENT

1, 5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 7b2

DESCRIPTIF**AQUASTRAL PREMIUM MAT**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche AQUASTRAL PRIM	2 couches AQUASTRAL PREMIUM MAT
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage soigné 1 couche SUPERBASE ou AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U. 59-1 1 couche AQUASTRAL PREMIUM MAT (*) Pour états de finition A et B 2 couches AQUASTRAL PREMIUM MAT (*) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition
Bois	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H ₂ O Rebouchage et enduisage éventuels	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture semi-épaisse
Densité	1,38 ± 0,05
Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigments	Dioxyde de titane rutile
Extrait sec en poids	60,5 % ± 2,0 %
Extrait sec en volume	43% ± 3%
Degré de brillant	Mat (inférieur à 3 sous 85 °)
Séchage à 23°C et 50% HR	Sec : 1 h Recouvrable : 6 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646