



# AQUASTRAL PREMIUM VELOURS

Peinture en dispersion aqueuse  
**Intérieur**

## DEFINITION

- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est une peinture mate veloutée à base de résine acrylique en dispersion aqueuse pour la décoration soignée de surfaces murales et plafonds.

## DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur, pièces sèches et circulations.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est sans reprise, idéal pour le traitement des grandes surfaces.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est très résistant au lustrage et convient ainsi parfaitement à la décoration des surfaces murales.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est d'une grande blancheur.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS empêche l'apparition de tâches de rouille (têtes de clous, vis ...) pendant la phase de séchage.
- AQUASTRAL PREMIUM VELOURS est disponible en blanc et 1 079 teintes de la collection Tons & Couleurs.

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester tissé 12 mm, pistolet pneumatique.
- **Dilution :** Produit prêt à l'emploi. Peut être dilué à l'eau pour applications pistolet
- **Application :**  
Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens.  
Pistolet pneumatique : bien empâter les fonds en passes croisées régulières.
- **Rendement :** 10 m<sup>2</sup>/litre et par couche. Peut varier en fonction de la rugosité et de la porosité du support et du mode d'application
- **Recouvrable :** 6 heures à 23°C et 50% HR (24 heures si nécessité d'isoler les tâches du support).
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR.
- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé

## CONDITIONNEMENT

- Blanc/Base P : 1, 5 et 15L / Bases M et V : 5L
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2
- **Présentation** Peinture semi-épaisse
- **Densité** 1,36 + 0,05
- **Liant** Copolymères acrylique en dispersion aqueuse
- **Pigments** Dioxyde de titane rutile
- **Extrait sec en poids** 58% ± 2%
- **Extrait sec en volume** 43 ± 3%
- **Degré de brillant** Mat Velouté (6 à 8 GU sous 60° / 3 à 6 GU sous 85°)
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Sec : 1 h - Recouvrable : 6 h minimum
- **COV** Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 1 g/l



## AQUASTRAL PREMIUM VELOURS

### DESRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche AQUASTRAL PRIM ou AQUASTRAL IMPRESSION pour état de finition A et B	2 couches AQUASTRAL PREMIUM VELOURS
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage soigné 1 couche SUPERBASE H2O ou AQUASTRAL PRIM ou AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U. 59-1  1 couche AQUASTRAL PREMIUM VELOURS (*)
Bois	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM ou AQUASTRAL IMPRESSION + Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb	Pour états de finition A et B  2 couches AQUASTRAL PREMIUM VELOURS
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H2O ou AQUASTRAL PREMIUM VELOURS dilué Rebouchage et enduisage éventuels	

(\*) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition

### Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.