

# AQUASTRAL SEMI-BRILLANT

Peinture en dispersion aqueuse

## DEFINITION

AQUASTRAL SEMI-BRILLANT est une peinture en phase aqueuse, donnant un léger aspect poché.

## DESTINATION et PROPRIETES

- AQUASTRAL SEMI-BRILLANT possède un très bon pouvoir garnissant et opacifiant.

- Intérieur - Extérieur abrité

- AQUASTRAL SEMI-BRILLANT a une très faible odeur et est agréable à travailler (pouvoir glissant, projection presque nulle).

- AQUASTRAL SEMI-BRILLANT peut être utilisé pour le marouflage de toile de verre à peindre ainsi que la finition.

- AQUASTRAL SEMI-BRILLANT est conforme aux exigences de la marque NF ENVIRONNEMENT

- AQUASTRAL SEMI-BRILLANT est disponible en blanc et 1079 teintes de la collection Tons & Couleurs.

- Label alimentaire (P.V. d'essai L.N.E. n° 7120250)

## MISE EN OEUVRE

### **Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso);  
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### **Matériel d'application**

Brosse.

Rouleau fibres 5 mm/175 pour une finition d'aspect poché fin arrondi.

Rouleau antigouttes 12 mm/175 pour une finition d'aspect poché.

Pistolet pneumatique et airless.

### **Dilution**

A l'eau exclusivement (% en poids)

Brosse et rouleau : Blanc : la première couche peut être diluée de 3 à 7%.

. Teintes : prêt à l'emploi, ne pas diluer

Pistolet : la dilution reste très limitée et varie selon le type de matériel utilisé.

### **Application**

Brosse et rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser de suite, toujours dans le même sens.

Pistolet : bien empâter les fonds en passes croisées régulières.

### **Rendement**

Brosse et rouleau : environ 5 à 9 m<sup>2</sup>/litre sur fonds non ou peu absorbants.

Peut varier en fonction de la rugosité et de la porosité du support.

### **Délai de recouvrement**

à 23°C et 50% HR

6 à 10 heures selon rendement.

### **Nettoyage du matériel**

A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.

- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR.

- Eviter de travailler dans un local surchauffé ou très ventilé.

- Ne pas ajouter de fongicide dans AQUASTRAL SEMI-BRILLANT.

- Ne pas mélanger à d'autres produits.

- Ne pas utiliser sur bardage.

## CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres

Se conserve un an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des températures élevées.

## CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36005

Famille I - Classe 7b2

**DESCRIPTIF****AQUASTRAL SEMI-BRILLANT**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
<u>Intérieur :</u> Béton Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbants	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche AQUASTRAL PRIM	2 couches AQUASTRAL SEMI-BRILLANT
<u>Extérieur abrité :</u> Béton Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche FIX + IMPER	
<u>Intérieur :</u> Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U. 59-1  1 couche AQUASTRAL SEMI-BRILLANT (*)  Pour états de finition A et B  2 couches AQUASTRAL SEMI-BRILLANT  (* ) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition
<u>Intérieur :</u> Bois	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	
<u>Intérieur :</u> Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB	
<u>Intérieur :</u> Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
<u>Intérieur :</u> Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	Lessivage, ponçage, époussetage 1 couche AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H <sub>2</sub> O Rebouchage et enduisage éventuels	

**FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)**

<b>Présentation</b>	Peinture thixotropée
<b>Densité</b>	1,31 ± 0,05
<b>Liant</b>	Copolymères en dispersion aqueuse
<b>Extrait sec en poids</b>	56% ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	42% ± 3%
<b>Degré de brillant</b>	Semi-brillant (Norme NF X08 002)
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Sec : 1 h

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.

Les caractéristiques certifiées sont disponibles auprès d'AFAQ AFNOR CERTIFICATION ou sur [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

**Ce produit NF Environnement conjugue efficacité et écologie :**

- garantie des performances du pouvoir masquant et de séchage
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

AFAQ AFNOR CERTIFICATION

11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646**

Edition avril 2008