

Fixateur en phase aqueuse

## DEFINITION

ASTRALOFIX est un fixateur pénétrant et durcissant en phase aqueuse.

## DESTINATION et PROPRIETES

- S'utilise avant les finitions CRYLASTRAL, CRYLOREX, et ASTRALOXANE.
- Incolore.
- Perméable à la vapeur d'eau

## MISE EN OEUVRE

### **Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso).  
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### **Matériel d'application**

Brosse, rouleau, pistolet airless.

### **Dilution**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

### **Application**

Rouleau : appliquer régulièrement jusqu'à saturation.  
Pistolet : appliquer en voile à la limite de la coulure.  
L'application se fait en général en une passe. Dans le cas de supports très absorbants, appliquer en deux passes "mouillé sur mouillé".

### **Rendement**

6 à 8 m<sup>2</sup>/litre sur fonds lisses et non absorbants.

### **Délai de recouvrement**

8 heures à 23°C et 50 % HR

### **Nettoyage du matériel**

A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas mélanger ASTRALOFIX avec d'autres peintures ou fixateurs.
- Ne pas appliquer sur peintures ou revêtements non absorbants.
- ASTRALOFIX ne doit pas être utilisé avec les systèmes d'imperméabilité.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.

## CONDITIONNEMENT

10 litres.  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine  
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 7b2.

## DESCRIPTIF

# ASTRALOFIX

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage) Enduit de liants hydrauliques absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche ASTRALOFIX	2 couches ASTRALOXANE ou CRYLASTRAL ou CRYLOREX
Anciennes peintures (fonds absorbants et/ou farinants et/ou friables)	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression 1 couche ASTRALOFIX	

## FICHE TECHNIQUE

<b>Présentation</b>	Liquide
<b>Teinte</b>	Incolore
<b>Densité</b>	1,0 ± 0,5
<b>Liant</b>	Copolymères acryliques en dispersion
<b>Extrait sec en poids</b>	13% ± 2%
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Recouvrable : 8 h.
<b>Point éclair</b>	Ininflammable

### **Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA** - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646  
Edition avril 2008