

Peinture très mate grains fins pour travaux de façade

DEFINITION

ASTRALOQUARTZ est une peinture très mate grains fins en phase aqueuse à base de résine acrylique et polysiloxane.

DESTINATION et PROPRIETES

- ASTRALOQUARTZ, très résistante aux intempéries, est adaptée pour travaux de façade et également de décoration intérieure.
- ASTRALOQUARTZ est disponible en blanc, environ 350 teintes du nuancier FACADES.
- ASTRALOQUARTZ résiste aux moisissures.
- ASTRALOQUARTZ est hydrophobe, mais très perméable à la vapeur d'eau
- Conforme à la norme NFT 30-808

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse façade, rouleau 12 à 16 mm selon structure du support

Dilution

A l'eau exclusivement (% en poids)
Première couche diluée à 5% d'eau.
Sans dilution en finition.

Application

ASTRALOQUARTZ s'applique sur fonds préparés, en 1 ou 2 couches (voir descriptif au verso).
Empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens.

Consommation

450 à 500 g/m² en finition sur fonds lisses

Délai de recouvrement

16 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas traiter :
 - les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes
 - par temps pluvieux ou par vent fort
 - les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gelées pendant le séchage
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face en travaux de finition
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR
- L'ajout de dose fongicide BT 84 est interdit
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- Ne pas appliquer ASTRALOQUARTZ sur R.P.E., revêtement d'imperméabilité, support plâtre extérieur

CONDITIONNEMENT

15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION AFNOR

T 36-005
P 84-403
T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b2 / 10c
Classe D3
E4 / V2 / W2 / A1

ASTRALOQUARTZ

DESCRIPTIF

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Extérieur / Intérieur : Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT à 250 g/m ² (extérieur) 1 couche ASTRALOQUARTZ dilué à 5% d'eau (intérieur)	<p>Système grains fins 1 couche ASTRALOQUARTZ à 450/500 g/m²</p> <p>Système lisse 1 couche supplémentaire ASTRALOXANE à 250 g/m²</p>
Extérieur : Anciennes peintures parfaitement adhérentes non farinantes	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche ASTRALOQUARTZ dilué à 5% d'eau	
Extérieur / Intérieur : Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb	
Extérieur / Intérieur : Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Intérieur : Plâtre et dérivés Matériaux dérivés du bois	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM ou SUPERBASE Rebouchage éventuel	
Intérieur : Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage Rebouchage et enduisage éventuels avec REXENDUIT 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture semi-épaisse
Densité	1,62 ± 0,05
Liant	Acrylique et polysiloxane en émulsion
Pigments	Dioxyde de titane et pigments minéraux solides à la lumière
Extrait sec en poids	72 % ± 2%
Extrait sec en volume	55 % ± 3%
Degré de brillant	Mat
Séchage à 23°C et 50% HR	Sec : 2 h Recouvrable : 16 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.