

Peinture satinée pour sols

DEFINITION

ASTRALOSOL est une peinture satinée en dispersion aqueuse en un seul élément, pour sols domestiques piétonniers (balcons, escaliers, rampes, loggias, halls d'exposition, caves, couloirs, magasins, toitures, locaux publics...), parties horizontales de bandeaux, appuis de fenêtres ...

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur - Extérieur
- ASTRALOSOL s'applique sur support béton, ciment, pierre reconstituée, fibro-ciment, bois et dérivés de bois.
- ASTRALOSOL est insensible à l'eau, aux intempéries, et aux U.V.
- ASTRALOSOL est très résistant à l'abrasion, à l'usure, aux décollements.
- ASTRALOSOL peut être rendu antidérapant.
- ASTRALOSOL est disponible en blanc et 833 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'applications, Subjectiles, préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et spécialement du D.T.U. 59-3. (voir systèmes au verso).
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Rouleau 8 à 12 mm, brosse, pistolet pneumatique.

Dilution

A l'eau exclusivement (voir descriptif au verso)

Application

Après préparation des fonds, deux à trois couches d'ASTRALOSOL Système antidérapant :
Pour la couche de finition, mélanger environ 100 grammes de poudre antidérapante ASTRAL référence 070 0100 par kg d'ASTRALOSOL avant application.

Rendement

Suivant porosité du support : 5 à 6,5 m²/litre par couche

Délai de recouvrement

6 heures à 23 °C et 50 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

A l'eau immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS A OBSERVER

Ne pas appliquer sur sols de garages et parkings.
En sols, veiller à travailler sur un support sec.
Traiter les relevés de sols et rives de balcons.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I – Classe 7 b 2

DESCRIPTIF

ASTRALOSOL

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-3) TRAVAUX D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ciment non recouverts	Brossage, dépoussiérage Dégraissage éventuel avec le NETTOYANT SOL Supports lisses/glacés : dérochage par un grenailage léger ou avec le NETTOYANT SOL ou autre moyens chimiques Ragréage et rebouchage éventuels avec produits adaptés 1 couche FIX + IMPER	2 couches ASTRALOSOL
Métaux ferreux/ non ferreux	Dérouillage ou dégraissage 1 couche REXCOAT ST PRIMAIRE (métaux ferreux) ou MONOSPAC (métaux non ferreux)	
Bois (intérieur)	Brossage, époussetage 1 couche ASTRALOSOL dilué à 10 %	
Anciens fonds peints écaillants	Décapage Ragréage et rebouchage éventuels 1 couche de FIX + IMPER	
Anciens fonds peints avec peinture époxy ou polyuréthane parfaitement adhérente	Utiliser REXCOAT SOL ou SOL'ASTRAL	Utiliser REXCOAT SOL ou SOL'ASTRAL

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,28 ± 0,05 variable selon les teintes
Liant	Résines de Copolymères Acryliques
Pigments	Dioxyde de Titane
Extrait sec en poids	58 % ± 2 %
Extrait sec en volume	45 % ± 3 %
Degré de brillant	Satiné (Norme NF X08 002)
Séchage à 23° C et 50 % HR	Insensible à la pluie et recouvrable après 4 - 6 heures

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.