

CETABOIS FINITION NF

(Nouvelle Formule)

Lasure de finition satinée

Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- CETABOIS FINITION NF est une lasure transparente à base de résines alkydes pour la protection des bois de menuiseries bâtiment, de bardage, de clôture et de charpente.

DESTINATION et PROPRIETES

- CETABOIS FINITION NF est une lasure qui contient des pigments transparents très solides à la lumière.
- CETABOIS FINITION NF simplifie l'entretien des bois, diminue le coût de la rénovation.
- CETABOIS FINITION NF est hydro régulateur.
- CETABOIS FINITION NF existe en 5 teintes + Naturel
- Disponible en 176 teintes de la collection CETABOIS DECOR réalisables au moyen de la machine à teinter

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, Rouleau microfibres 10mm
- **Dilution :** Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi
- **Application :** Répartir uniformément le produit. Lisser dans le sens des fibres du bois.
- **Rendement :**
Couche d'impression : 14 à 18m²/litre.
Couche intermédiaire et de finition : 16 à 20 m²/litre.
Peut varier en fonction de la porosité et la rugosité du support.
- **Recouvrable :** 24 heures à 23°C et 50% HR
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne jamais utiliser sur anciens vernis.
- En présence d'anciennes lasures même très usées faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion anti-siccative (Iroko).
- Sur bois très absorbants (Western Red Cedar...), l'imprégnation avec le CETABOIS NF devra être particulièrement soignée.
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec CETABOIS FINITION NF.
- Conformément à la norme NF T 72-081, rappelée par le DTU 59-1/NF P 74-201, l'application en système complet de lasures incolores est à proscrire en extérieur. L'application uniquement en première couche d'une lasure incolore est possible.
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

- 1 - 5 et 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

CETABOIS FINITION NF

FICHE TECHNIQUE (produit standard incolore)

• Classification	AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a
• Présentation	Liquide transparent pigmenté
• Densité	0.92 + 0,05
• Liant	Résines alkydes
• Pigments	Oxydes de fer transparents
• Extrait sec en poids	46% + 2%
• Extrait sec en volume	41 % + 3%
• Degré de brillant	Satiné moyen (Norme NF X08 002) (sur bois très absorbant l'aspect sera satiné-mat)
• Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 3 h - Sec : 8 h - Recouvrable : 24 h
• Point d'éclair	Supérieur à 61°C
• COV	Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 399 g/l COV



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux, feuillus ou exotiques Bois agglomérés contreplaqués ou lattés.	Aspect brut Bois tendre ou très tendre	Brossage et époussetage 1 couche CETABOIS NF	2 couches CETABOIS FINITION NF
	Aspect brut Bois dur ou mi-dur	Brossage et époussetage 1 couche CETABOIS FINITION NF	
	Rénovation d'anciens lasures Décoloration et/ou érosion peu importante. (Intérieur / extérieur)	Ponçage léger et époussetage. Grattage et rinçage au White Spirit des éventuelles exsudations.	
	Rénovation d'anciens lasures Décoloration et/ou érosion importante. (Extérieur)	Ponçage au gros papier de verre et époussetage. Grattage et rinçage au WS des éventuelles exsudations. 1 couche	
	Aspect vernis. Ecaillage localisé ou total. (Extérieur)	Mise à nu du subjectile. Ponçage et époussetage. 1 couche CETABOIS NF ou CETABOIS FINITION NF suivant porosité (voir aspect brut)	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex Tel. 03.44.64.91.00 - Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com