

Lasure d'imprégnation satinée mat

DEFINITION

CETABOIS est un produit d'imprégnation teinté à base de résines alkydes pour la protection et la décoration des bois.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur (sauf teinte Naturel).
- CETABOIS est décoratif, hydrofuge, résistant aux intempéries, hydrorégulateur, fongicide et d'un entretien facile.
- CETABOIS est formulé aux oxydes de fer transparents très solides à la lumière.
- CETABOIS peut être appliqué sur des bois dont la teneur en humidité est de 18 % en poids.
- CETABOIS peut être utilisé en multicouche, il est à la fois lasure d'imprégnation et de finition.
- CETABOIS est disponible en 10 teintes transparentes, miscibles entre elles (voir carte bois).

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau.

Dilution

Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi

Application

Brosse : répartir uniformément le produit en évitant les "clairs" et "foncés". Eviter toute coulure ou surépaisseur.
Rouleau : les bois peuvent être traités directement avec un rouleau type 8 mm. Dans tous les cas, un lissage à la brosse est indispensable de suite après application ceci afin de bien faire pénétrer le produit dans le support, et d'autre part, assurer une parfaite répartition de CETABOIS.

Rendement

15 m²/litre.
Peut varier en fonction de la porosité et la rugosité du support.

Délai de recouvrement

24 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel

White Spirit ou nettoyant cellulosique, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne jamais utiliser sur anciens vernis.
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion antisiccative (Iroko) .
- Sur bois très absorbants (Western Red Cédar...), l'imprégnation avec le CETABOIS doit être particulièrement soignée.
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec CETABOIS.
- La teinte "Naturel" est réservée uniquement aux travaux d'intérieur.
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

1 - 5 et 15 litres.
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF**CETABOIS**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux feuillus ou exotiques Bois agglomérés contreplaqués ou lattés.	Aspect brut Bois tendre ou très tendre	Brossage et époussetage 1 couche CETABOIS	2 couches CETABOIS ou finitions CETABOIS FINITION CETABOIS FTX
	Rénovation d'anciens lasures Décoloration et/ou érosion peu importante.	Voir traitement avec CETABOIS FINITION ou CETABOIS FTX	
	Rénovation d'anciens lasures Décoloration et/ou érosion importante.	Ponçage au gros papier de verre et époussetage. Grattage et rinçage au White Spirit des éventuelles exsudations. 1 couche CETABOIS	
	Aspect vernis. Ecaillage localisé ou total.	Mise à nu du subjectile. Ponçage et époussetage. 1 couche CETABOIS ou produit de finition suivant porosité.	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Liquide teinté
Densité	0,87 ± 0,05
Liant	Résines alkydes spécialement traitées
Pigments	Oxydes de fer transparents
Extrait sec en poids	35% ± 2%
Extrait sec en volume	29 % ± 3%
Degré de brillant	Satiné mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 3 h - Sec : 6 h - Recouvrable : 16 h
Point éclair	Supérieur à 55°C

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008