

CELLUC CLASSIC SATIN

Peinture-laque alkyde satinée
Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- CELLUC CLASSIC SATIN est une peinture laque satinée haut de gamme à base de résine alkyde pour travaux soignés.

DESTINATION et PROPRIETES

- CELLUC CLASSIC SATIN a un pouvoir opacifiant très élevé.
- CELLUC CLASSIC SATIN résiste très bien au frottement, à la rayure, aux condensations et s'entretient facilement.
- CELLUC CLASSIC SATIN présente un « satin » raffiné.
- CELLUC CLASSIC SATIN est facile à appliquer.
- CELLUC CLASSIC SATIN est disponible en blanc et 1080 teintes de la collection Tons et Couleurs

MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application : Brosse, rouleau laqueur 5 à 6 mm
- Application : Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
- Rendement : Sur fonds lisses et non absorbants environ 16 m²/litre par couche.
- Recouvrable : 24 heures.
- Nettoyage du matériel : White Spirit ou diluant synthétique, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Respecter le délai de recouvrement lors de l'application de la deuxième couche.
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35°C
- Important : la résistance mécanique ou chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C

CONDITIONNEMENT

- 1 et 2,5 litres
- Se conserve 1 an en emballage hermétiquement d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

• Classification	AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a
• Présentation	Peinture
• Densité	1,15 ± 0,05
• Liant	Résine alkyde uréthane
• Pigments	Dioxyde de titane rutile
• Extrait sec en poids	59 % ± 3 %
• Extrait sec en volume	50 % ± 3 %
• Degré de brillant	Satiné moyen (Norme NF X08 002) (25-30 GU à 60° après 7 jours)
• Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 3h - Sec : 6h – recouvrable 24 h minimum
• COV	Valeur limite en UE (cat A/d) : 300 g/l(2010). Ce produit contient au maximum 299 g/l COV.



CELLUC CLASSIC SATIN

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE Rebouchage et enduisage éventuels (en intérieur uniquement, L'enduisage sur boiseries extérieures n'étant pas visé par le DTU 59-1).	2 couches CELLUC CLASSIC SATIN
Métaux ferreux	Brossage, époussetage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche d'AQUASTRAL IMPRESSION +	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage. Retouches ou 1 couche de primaire en fonction de la nature du support Rebouchage et enduisage éventuels	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
Tel. 03.44.64.91.00 - Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com