

DEFINITION

Finition cirée décorative teintable en phase solvant pour enduits décoratifs DECOLAKT et ENDUIT A CIRER.

DESTINATION ET PROPRIETES

- Intérieur
- Facile d'application.
- Faible odeur
- 13 teintes réalisables sur Machine à Teinter avec les colorants ACOMIX.
- Utilisée non teintée ou dans la teinte BLANC MOYEN sur DECOLAKT (Finition nuancée transparente ou finition nuancée patinée).
- Utilisée dans 12 teintes pour finitions patinées sur ENDUIT A CIRER. (voir teintes au verso).
- En rénovation, peut être recouvert par des peintures de type acrylique ou glycérophthalique.

MISE EN ŒUVRE**Conditions d'application, subjectiles,
Préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur.
(voir systèmes au verso)

Matériel d'application

Brosse plate, Spatule triangulaire en plastique souple
Gant à peindre, chiffon

Dilution

Prêt à l'emploi.

Application**Application sur DECOLAKT :**

Après 16h00 de séchage de la 2^{ème} couche de Decolakt, appliquer par touches successives la CIRE à la spatule triangulaire en plastique souple ou au gant. Recouvrir en totalité la surface de Decolakt. Avant séchage complet et pour atténuer l'effet ciré, on peut essuyer le surplus de CIRE à l'aide d'un chiffon propre et sec. Il est possible également avant séchage complet de lustrer la CIRE à l'aide d'un chiffon.

Application sur ENDUIT à CIRER :

Appliquer la CIRE à la brosse, au gant à peindre ou au chiffon. Avant séchage complet, il est possible d'atténuer le contraste en essuyant la surface au chiffon doux. Après séchage complet, on peut également lustrer la surface à l'aide d'un chiffon.

Rendement

22 à 30 m² / L environ soit une consommation de 30 à 40 g / m² sur Decolakt. Variable suivant structure décorative obtenue.
6 à 8 m² / L sur Enduit à Cirer

Nettoyage du matériel

Diluant BT Astral ou White Spirit.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Appliquer la CIRE par petites surfaces et ne pas travailler par bandes.
- Assurer une bonne ventilation des locaux pour favoriser le séchage.
- En rénovation, il est important d'imprimer les parties mises à nu avec le primaire approprié au support, et de reprendre si nécessaire à l'enduit les irrégularités de surface.

CONDITIONNEMENT

1 L

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION
AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 2 a

DESCRIPTIF

CIRE

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liants hydrauliques	Rattrapage avec un enduit pelliculaire des bullages, balèvres, trous éventuels. Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d' AQUASTRAL PRIM ou HYDROFIX GRANITE	Après application et séchage complet de l'ENDUIT à CIRER ou DECOLAKT 1 couche de CIRE
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage. 1 couche de SUPERBASE H ₂ O ou AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche SUPERBASE H ₂ O ou HYDROFIX GRANITE	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Pâte.
Densité	0,90 ± 0,05
Liant	Huile siccativ
Extrait sec en poids	21,0 % ± 2,0
Extrait Sec en volume	15,0 % ± 3,0
Teintes	<u>Finitions DECOLAKT</u> : Non teinté et teinte Blanc Moyen. <u>Finitions ENDUIT A CIRER</u> : Blanc Arctique, Ecre Anatolie, Jaune Orient, Jaune Austral, Ocre Sahara, Rose Boréal, Orange Sirocco, Orange Indien, Rouge Corail, Vert Amazonie, Bleu Atlantique, Gris Kerguelen
Aspect	Mat, patiné
Séchage à 23° C et 50 % HR	Hors poussière : 6 h - Dur : 24 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008