

DEFINITION

CRYLOREX FACADE est une peinture mate légèrement pochée pour ravalement de façades.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur.
- CRYLOREX FACADE possède un pouvoir opacifiant élevé et une bonne résistance aux intempéries.
- CRYLOREX FACADE est stable à la lumière et possède une très bonne diffusion à la vapeur d'eau.
- CRYLOREX FACADE est résistant aux moisissures.
- CRYLOREX FACADE est disponible en blanc et 15 teintes pastel de la collection Tons et Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application , subjectiles Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 à 16 mm, pistolet pneumatique et airless.

Dilution

- A l'eau exclusivement (% en poids) :
- . Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, dilution possible à 5% sur fond absorbants en première couche.
 - . Pistolet pneumatique : première et deuxième couche diluées de 5 à 10 %.
 - . Pistolet airless : dilution variable selon le type de matériel utilisé.

Application

Rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser toujours dans le même sens.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre.

Rendement

4 à 6 m² / Litre variable suivant porosité et rugosité du support, et mode d'application

Délai de recouvrement

8 heures à 23°C et 50% HR.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas traiter : - les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes
 - par temps pluvieux ou par vent fort
 - les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gelées pendant le séchage
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- En cas de risque important de développement de micro-organismes, protéger CRYLOREX FACADE par incorporation de 1 ou 2 doses fongicides BT 84.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005
P 84-403
T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b2
Classe D2
E3 / V2 / W1 / A0

DESCRIPTIF**CRYLOREX FACADE**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET (conformément au DTU 59-1)	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant	Brossage, époussetage, égrenage Une couche d' HYDROFIX dilué à 20 – 30 % ou ASTRALOFIX	1 à 2 couches CRYLOREX FACADE
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche FIX + IMPER OPACIFIANT ou FIX + IMPER ou HYDROFIX dilué à 20- 30 % d'eau ou ASTRALOFIX (*)	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression Une couche d' HYDROFIX dilué à 20 – 30 % ou ASTRALOFIX	

(*) La couche de FIX + IMPER ou FIX + IMPER OPACIFIANT est conseillée sur les fonds très absorbants ou friables.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture épaisse
Densité	1,42 ± 0,05
Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigments	Dioxyde de titane
Extrait sec en poids	56 % ± 2%
Extrait sec en volume	38 % ± 3%
Degré de brillant	Mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Recouvrable et insensible à la pluie après 8h00
Perméabilité	Imperméable à l'eau de ruissellement - Perméable à la vapeur d'eau

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008