

CRYLOREX SATIN

Peinture en dispersion aqueuse
Intérieur

DEFINITION

- CRYLOREX SATIN est une peinture en dispersion aqueuse d'aspect légèrement pommelé.

DESTINATION et PROPRIETES

- CRYLOREX SATIN possède un bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- CRYLOREX SATIN s'applique très aisément, sans projection.
- CRYLOREX SATIN est applicable sur toile de verre à peindre.
- CRYLOREX SATIN est lavable à l'eau après 7 jours de séchage (classe 2 selon ISO 11998 et EN 13300)
- CRYLOREX est disponible en blanc et 1 079 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse.
Rouleau fibres polyester tissé 5 à 8 mm pour finition d'aspect poché fin arrondi.
Rouleau polyester tissé 12 mm pour finition d'aspect pommelé.
Pistolet pneumatique et airless.
- **Dilution :** A l'eau exclusivement :
Brosse, rouleau, airless : Prêt à l'emploi (3 à 7 % en première couche si nécessaire)
Pistolet : variable selon le matériel utilisé (maximum 5 %)
- **Application :** Brosse et Rouleau : empâter régulièrement, croiser et lisser dans le même sens.
Pistolet : bien empâter les fonds en passes croisées régulières.
- **Rendement :** Brosse, rouleau : environ 8 à 10 m²/litre sur fonds non ou peu absorbants.
Pistolet pneumatique et airless : environ 8 m²/litre.
Peut varier en fonction de la rugosité et porosité du support.
- **Recouvrable :** 6 à 8 heures à 23°C et 50% HR.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30 °C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65 % HR.
- Eviter de travailler dans des zones surchauffées ou très ventilées.

CONDITIONNEMENT

- 5 et 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

CRYLOREX SATIN

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

• Classification	AFNOR NF T 36005 Famille I - Famille I - Classe 7b2
• Présentation	Peinture légèrement thixotropée
• Densité	1,28 ± 0,05
• Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
• Pigments	dioxyde de titane rutile
• Extrait sec en poids	53 % ± 2%
• Extrait sec en volume	40 % ± 3%
• Degré de brillant	Satiné moyen (Norme NF X08 002) environ 20 GU à 60°
• Séchage à 23°C et 50% HR	Sec : 1 h
• Point Eclair	Ininflammable
• COV	Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 15 g/l COV



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES Et d'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton, Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant, Plâtre, Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Rebouchage et enduisage éventuel 1 couche AQUASTRAL PRIM	2 couches CRYLOREX SATIN
Toile de verre Structure à peindre (sous réserve d'un essai préalable)	1 couche AQUASTRAL PRIM	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	1 couche primaire de FERREX RAPIDE SANS PLOMB	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	1 couche AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H ₂ O ou CRYLOREX SATIN dilué à 5 % Rebouchage et enduisage éventuel	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
 Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com