

DEFINITION

DECAPANT GEL BLANC est un décapant pour tous types de revêtements à l'exception des peintures époxy et polyuréthanes.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur - Extérieur
- DECAPANT GEL BLANC est utilisé pour la mise à nu de tous les supports insensibles aux solvants (bois, métal, briques, pierres béton, ciment, fibrociment ...).
- DECAPANT GEL BLANC est très efficace pour le décapage des peintures glycérophthaliques ou en dispersion aqueuse, les vernis, les lasures, les RPE ...
- De part sa consistance élevée, DECAPANT GEL BLANC s'applique en couches épaisses sans couler, permettant ainsi un décapage en profondeur.
- DECAPANT GEL BLANC est ininflammable.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur.
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau laine.

Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

Application

Voir descriptif au verso.

Consommation

Très variable selon la structure et l'épaisseur du revêtement et la structure du support.

Nettoyage du matériel

A l'eau chaude ou au White Spirit immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- N'est pas actif sur surfaces humides.
- Faire disparaître toute trace de décapant par un rinçage abondant.
Pour les bois, éviter une trop grande pénétration d'eau dans le support. Par ailleurs, après séchage des bois, un rinçage au White Spirit sera effectué.
- Ne pas stocker dans des récipients galvanisés.
- Lors de l'utilisation, mettre des gants, se protéger les yeux.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste.

CONDITIONNEMENT

5 litres.
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
A stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

DESCRIPTIF

DECAPANT GEL BLANC

SUBJECTILES	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Tous subjectiles non sensibles au DECAPANT GEL BLANC	Recouvert de toutes peintures à feuil mince, (sauf peintures époxy et polyuréthanes)	Empâter le subjectile avec une brosse. Laisser agir DECAPANT GEL BLANC jusqu'au ramollissement de la peinture (15 mn minimum). Gratter avec un couteau de peintre. Laver abondamment à l'eau chaude additionnée d'un détergent du commerce. Renouveler l'opération complète si nécessaire. Rincer.	Après séchage, application du système de peinture.

Pour les travaux de réfection de façades, utiliser DECAPANT FAÇADE GEL ou LIQUIDE ou DECAPANT FAÇADE GEL BLEU.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Gel blanc
Densité	1,22 ± 0,05
Solvants	Chlorure de méthylène et alcools
Point éclair	Non Applicable

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646