

DECOLAKT

Intérieur

DEFINITION

- DECOLAKT est un enduit décoratif d'aspect nuancé à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- DECOLAKT est destiné à la décoration de surfaces murales en leur apportant un aspect de matière naturelle.
- Effet « Tadelakt ».
- DECOLAKT est disponible non teinté et dans 21 teintes réalisables sur Machine à Teinter avec les colorants ACOMIX.

MISE EN OEUVRE

- Rendement : DECOLAKT : 3 à 5 m² / L en 1^{ère} couche et 12 à 15 m² / L en 2^{ème} couche.
- Matériel d'application : Taloche Inox ou Taloche Inox « Trapèze à Stuc » (240 mm x 105 mm x 95 mm).
Pour la 2^{ème} couche, utiliser une taloche Inox à bords biseautés.
- **Dilution** : Prêt à l'emploi
- **Application** : Sur fonds correctement préparés et imprimés (conformément au DTU 59-1/ NF P 74-201).
1^{ère} couche :
Appliquer DECOLAKT dans la teinte souhaitée à la Taloche Inox en déposant 350 à 500 g/m². Lisser le produit et attendre environ 16h00 avant d'appliquer la 2^{ème} couche.
2^{ème} couche :
Sur cette 1^{ère} couche, appliquer DECOLAKT dans la même teinte à l'aide **d'une taloche Inox à bords biseautés de manière à ferrer le produit sans l'arracher**. Procéder par petites touches successives jusqu'à recouvrement total de la 1^{ère} couche. Déposer 100 à 150 g/m².
Finition Nuancée :
Environ 15 mn après application de la 2^{ème} couche de DECOLAKT, glacer la surface avec la **Taloche Inox à bords biseautés**. Ceci augmente la résistance du film et permet d'obtenir des nuances mates / satinées.
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8 °C et supérieure à 35 °C.

CONDITIONNEMENT

- 5 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

DECOLAKT

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe ~~7b2~~-a2
- **Présentation** Enduit semi-épais
- **Densité** 1,60 ± 0,05
- **Liant** Copolymères en dispersion aqueuse
- **Extrait sec en poids** 67,0% ± 2,0%
- **Extrait sec en volume** 47,0 % + 3,0%
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : environ 1 h - Recouvrable : environ 16 h
- **COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/I) : 200 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liants hydrauliques	Rattrapage avec un enduit pelliculaire des bullages, balèvres, trous éventuels. Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM	2 couches DECOLAKT
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage. 1 couche impression SUPERBASE H ₂ O AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage ou lessivage avec rinçage soigné. 1 couche SUPERBASE H ₂ O	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
 Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com