

DECOR 109

Revêtement décoratif
Intérieur

DEFINITION

- Revêtement décoratif structuré d'aspect satiné à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- Facilité d'application
- Produit en phase aqueuse, sans odeur
- Grande dureté
- DECOR 109 est très garnissant et masque les irrégularités du support.
- DECOR 109 permet d'obtenir des aspects décoratifs variés suivant le matériel d'application utilisé.
- DECOR 109 est disponible en blanc et 518 teintes pastels de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Rouleau laine, rouleau nid d'abeille, rouleau caoutchouc à relief
Brosse pour rechampir.
- **Dilution :** Prêt à l'emploi - Dilution possible à l'eau.
- **Application :** DECOR 109 s'applique en général en une couche sur fonds correctement préparés.
Empâter grassement le support avec le rouleau laine. Répartir le produit.
Dans le DECOR 109 frais, passer le rouleau décor en lissant dans le même sens.
- **Rendement :** Sur fonds lisses et non absorbants : 0,4 à 0,8 L / m² en une couche.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8 °C et supérieure à 35 °C.
- Sur des supports très absorbants, appliquer une première couche de DECOR 109 dilué à 20 % d'eau.
- DECOR 109 est parfaitement sec et dur après 3 jours de séchage.
- DECOR 109 peut être recouvert par des produits acryliques en phase aqueuse.

CONDITIONNEMENT

- 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Classification | AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2 |
| • Présentation | Peinture épaisse |
| • Densité | 1,38 ± 0,05 |
| • Liant | Copolymères acryliques en dispersion aqueuse |
| • Extrait sec en poids | 62 % ± 2,0% |
| • Extrait sec en volume | 48 % ± 3,0% |
| • Degré de brillant | Satiné |
| • Séchage à 23°C et 50% HR | Sec 24 h – Dur 2 à 3 jours |
| • COV | Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/I) : 200 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 3 g/l COV. |



DECOR 109

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liants hydrauliques	Rattrapage avec un enduit pelliculaire des bullages, balèvres, trous éventuels. Brossage, époussetage, égrenage 1 couche d'AQUASTRAL PRIM	1 couche DECOR 109
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage. 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE ou SUPERBASE H ₂ O Rebouchage et enduisage éventuels.	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE ou CELLUC FER	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage ou lessivage avec rinçage soigné. 1 couche SUPERBASE OU SUPERBASE H ₂ O	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.