

# DECOSILICIO

Additif retardateur de séchage  
**Intérieur**

## DEFINITION

- DECOSILICIO est un additif retardateur de séchage et épaississant en phase aqueuse à incorporer dans les peintures acryliques. Il permet de réaliser des effets décoratifs variés

## DESTINATION et PROPRIETES

- Murs et plafonds préparés : enduit de ciment, béton, fibro-ciment, plâtre et dérivés, bois et dérivés
- Incorporé à l'Aquastral satin ou à l'Aquastral Super Satin, DECOSILICIO prolonge le temps ouvert du mélange et permet de travailler la peinture afin d'obtenir de nombreux effets décoratifs : effets essuyés, éponnés, brossés, spatulés, marbrés...

## MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application :** Rouleau, brosse, et outils de décoration : rouleau froissé, éponge de mer, spatule, chiffon, boiserie,
- Application :** Après préparation des fonds,
  - 1 couche d'Aquastral Prim
  - 1 couche d'Aquastral Satin ou d'Aquastral Super Satin appliquée au rouleau dans la teinte de fond
  - 1 couche d'Aquastral Satin ou d'Aquastral Super Satin additionnée de DECOSILICIO appliquée au rouleau dans la teinte de finition puis création des effets décoratifs avant séchage.
- Rapport de mélange :** 1 volume de peinture pour 3 à 4 volumes de DECOSILICIO en fonction de la température ambiante et de l'effet désiré.
- Rendement :** 10 à 20 m<sup>2</sup>/litre/couche en fonction de la porosité du support, du rapport de mélange et de l'effet désiré
- Temps de séchage et temps ouvert :** En moyenne : 24 heures  
Le temps ouvert et le temps de séchage du produit dépendent :
  - Des caractéristiques de la peinture utilisée dans le mélange
  - Du rapport de mélange
  - De la température et de l'humidité ambiante.Par températures élevées ou pour traiter de grandes surfaces, il faut utiliser un rapport de mélange de 4 volumes de DECOSILICIO pour 1 volume de peinture.
- Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

## CONDITIONNEMENT

- 5 et 1 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- Classification** AFNOR NF T 36 005 Famille I - Classe 7b2
- Présentation** Produit liquide laiteux
- Teintes** 15 associations de teintes proposées dans la carte DECOSILICIO réalisables sur M.A.T
- Densité** 1,03 ± 0,05
- Liant** Copolymères acryliques
- Divers** Agents épaississants
- Extrait sec en poids** 17% ± 2,0%
- Extrait sec en volume** 15% ± 3%
- Degré de brillant** Suivant produit additionné
- Séchage à 23°C et 50% HR** 24 h en moyenne (dépend du rapport de mélange)
- COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/I) : 200 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 199 g/l COV



# DECOSILICIO

## DESRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton, enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant	1 couche AQUASTRAL PRIM ou AQUASTRAL SATIN diluée à 5%	1 couche d'AQUASTRAL SATIN <b>ou</b> d'AQUASTRAL SUPER SATIN dans la teinte de fond + 1 couche de DECOSILICIO additionné à AQUASTRAL SATIN ou AQUASTRAL SUPER SATIN dans la teinte de finition + Création de l'effet désiré
Plâtre et dérivés	1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H <sub>2</sub> O Rebouchage et enduisage éventuels	
Bois	1 couche d'AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H <sub>2</sub> O	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	1 couche de FERREX RAPIDE Sans Plomb ou CELLUC FER	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes, peu ou moyennement absorbantes	1 couche d'AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	

## Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*