

EXTRAMAT ST

Revêtement mat à fonction isolante Sans Tension
Intérieur

DEFINITION

- EXTRAMAT ST est un revêtement isolant, très mat, très blanc, sans tension à base d'alkyde et d'huiles modifiées.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur plafonds
- EXTRAMAT ST est particulièrement mat
- EXTRAMAT ST est isolant des taches (suie, nicotine, noir de fumée et infiltration d'eau (sèche)), très opacifiant et pratiquement sans odeur.
- EXTRAMAT ST est applicable sur vieux badigeons sans risque d'écaillage
- EXTRAMAT ST existe en blanc et 526 teintes pastel de la collection Tons & Couleurs

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester anti-goutte ou polyamide structuré 8 à 12 mm, airless
- **Application :** Rouleau : empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens (vers la source de lumière).
- **Rendement :** env. 11 m²/litre par couche
- **Recouvrable :** 24 heures minimum à 23 °C et 50 % HR ou 30 min après l'application de la 1^{ère} couche (mouillé sur mouillé)
La température ambiante et l'humidité relative de l'air influent sur les temps de séchage
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit, immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur anciens fonds peints et peu contrastés, EXTRAMAT ST peut être utilisé en 1 couche. En cas de fort contraste, appliquer 2 couches.
- EXTRAMAT ST est sans tension : sa dureté est donc limitée dans les premières semaines qui suivent l'application.
- Le recouvrement d'EXTRAMAT ST par du papier peint léger au niveau des rechapés de plafond est possible après séchage de 24 h minimum. Le collage des papiers peints lourds ou des revêtements muraux est possible après ponçage des zones de rechapage
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C

CONDITIONNEMENT

- 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures

EXTRAMAT ST

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NFT 36005 Famille I - Classe 4a/2b
- **Présentation** Peinture semi épaisse
- **Densité** 1.59 ± 0,05
- **Liant** Huiles Chaulées , Alkydes
- **Pigments** Dioxyde de titane.
- **Solvants** Hydrocarbures aliphatiques désodorisés
- **Extrait sec en poids** 79 % ± 2 %
- **Extrait sec en volume** 61 % ± 3 %
- **Degré de brillant** Mat (< 2 GU sous 85 ° selon Norme NF X08 002))
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : 1h30 - Sec : 3h00 - Recouvrable : 24 h00 minimum
- **COV** Pour ce produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 350 g/l COV



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES TRAVAUX D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Enduit pelliculaire, Enduisage éventuel avec produits de la gamme POLYFILLA	1 ou 2 couches EXTRAMAT ST
Plâtre et dérivés	Rebouchage et enduisage éventuels	
Anciennes peintures adhérentes	Rebouchage et enduisage éventuels	
Badigeons	Egrenage, Epoussetage Rebouchage éventuel	

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur AKZO NOBEL Coatings.

Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
 Tel. 03.44.64.91.00 - Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com