

## DEFINITION

Dans le cadre des systèmes d'imperméabilité NET + IMPER et TOP + IMPER, ENDUIT SOUPLE DE FACADE à base de copolymères en dispersion aqueuse est utilisé en rebouchage, enduisage (ou rattrapage) suite à l'entoilage de surface

## DESTINATION et PROPRIETES

- Permet en une seule opération des rattrapages de surface jusqu'à 5 mm d'épaisseur
- Permet de reconstituer l'aspect des RPE (reprise locale)
- Peut rester 2 à 3 mois sans être recouvert.

## MISE EN OEUVRE

### Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### Matériel d'application

Couteau de peintre, lisseuse, taloche, rouleaux décoratifs.

### Dilution

A l'eau exclusivement (% en poids)  
Dilution 1 à 2 % maximum pour rattrapage des bandes ou toiles (traitement des fissures/pose de lés) en système 14.  
Produit prêt à l'emploi pour les trous et dénivellations.

### Application

Trous : utiliser des couteaux de peintre.  
Dénivellations : utiliser des couteaux de peintre ou une lisseuse ou une taloche.  
Fissures entoilées, lés (système 14) : utiliser lisseuse ou taloche  
Reconstitution de RPE : empâter à la taloche et créer le relief désiré au rouleau

### Rendement

Théorique : 1,7 kg/m<sup>2</sup> pour 1 mm d'épaisseur.

### Délai de recouvrement

La température ambiante et l'humidité relative de l'air, ainsi que l'épaisseur déposée influent sur le temps de séchage.

Pour une humidité relative de 65% :

Epaisseur	Température de		
	5/10°C	10/20°C	20/30°C
≤ 2mm	24 h	16 à 24h	12 à 16h
≤ 5mm	48 h	36 h	24 h

### Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- A utiliser uniquement sur support recouvert (fixateur, ancienne peinture ou première couche du système)
- Dilution, ne pas dépasser 2 % d'eau.
- Ne rien ajouter d'autre au produit que de l'eau.
- Laisser bien sécher l'enduit avant recouvrement par systèmes d'imperméabilité

## CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres.  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille IV - Classe 4b.

**DESCRIPTIF****ENDUIT SOUPLE DE FACADE**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton bullé ou avec nids de cailloux	Empâter le support en faisant pénétrer l'enduit dans les trous, lisser	Systèmes d'imperméabilité NET+IMPER ou TOP+IMPER
Béton avec balèbres Béton avec dénivellations	Meulage des balèbres Enduisage et lissage	
Béton, mortiers de liants hydrauliques traités avec une toile (fissuration/entoilage en plein)	Enduisage à la taloche des surépaisseurs de toile, lissage.	
Béton, mortiers de liants hydrauliques recouverts d'un R.P.E localement écaillé	Mise à nu du support Application de FIX+IMPER OPACIFIANT Empâtage à la taloche Reconstitution du décor au rouleau	

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Présentation</b>	Pâte
<b>Densité</b>	1,74 ± 0,05
<b>Liant</b>	Copolymères en dispersion aqueuse
<b>Pigments</b>	Dioxyde de titane
<b>Extrait sec en poids</b>	78% ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	61% + 3%
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Sec - Recouvrable : 16 à 36 h selon épaisseur
<b>Point éclair</b>	Sans

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA** - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008