

Peinture alkyde inhibitrice de rouille pour métaux ferreux

### DEFINITION

FERREX RAPIDE SANS PLOMB est une peinture antirouille pour métaux ferreux à base de phosphate de zinc, d'oxyde de fer et de liant glycérophthalique.

### DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur – Intérieur.
- FERREX RAPIDE SANS PLOMB contient des additifs inhibiteurs de corrosion. Il peut être utilisé sur des surfaces imparfaitement dérouillées.
- FERREX RAPIDE SANS PLOMB est très couvrant et garnissant. Il assure ainsi une protection antirouille uniforme des surfaces à traiter.
- FERREX RAPIDE SANS PLOMB s'arrondit très bien ce qui permet d'obtenir des finitions de qualité.

### MISE EN ŒUVRE

#### Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso).

#### Matériel d'application

Brosse, rouleau 8 mm

#### Dilution

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

#### Application

Empâter régulièrement les surfaces à peindre.  
Déposer une épaisseur suffisante et constante.

#### Consommation

Sur support lisse : 10 m<sup>2</sup>/kg (13 m<sup>2</sup>/L) pour une épaisseur de 35 µ sec.

#### Délai de recouvrement

24 heures à 23°C et 50% HR

#### Nettoyage du matériel

White Spirit ou Diluant BT ASTRAL, immédiatement après utilisation.

### PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne recouvrir que par des peintures glycérophthaliques ou en dispersions aqueuses.
- Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.
- En extérieur, prévoir une seconde couche de FERREX RAPIDE SANS PLOMB et/ou une couche de finition type CELLUC FER.
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C.

### CONDITIONNEMENT

1 L et 5 L  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri des fortes températures.

### CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36.005

Famille I - Classe 4a

SUBJECTILES	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Métaux ferreux (Produits conformes aux normes en vigueur)	Aspect non peint et rouillé	<p>Elimination par martelage, piquage suivi d'un brossage à la brosse métallique. Dans certains cas, prévoir une élimination par projection d'abrasifs.</p> <p><u>Intérieur</u> 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB</p> <p><u>Extérieur</u> 2 couches FERREX RAPIDE SANS PLOMB</p> <p>ou 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB et 1 couche CELLUC FER</p>	<p><u>Intérieur</u> FERREX RAPIDE SANS PLOMB est recouvrable par tous les systèmes de peinture, glycérophtaliques, enduits ou revêtements acryliques ou vinyliques.</p> <p><u>Extérieur</u> Recouvrir FERREX RAPIDE SANS PLOMB par CELLUC 2000 SATIN ou CELLUC 109 ou CELLUC FER ou BARDORENOV</p>
	Aspect non peint et calaminé	<p>Elimination de la calamine par projection d'abrasifs au degré de soins SA 2 ou 3 - Norme SIS 05 5900-1967.</p> <p><u>Intérieur</u> 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB</p> <p><u>Extérieur</u> 2 couches FERREX RAPIDE SANS PLOMB</p> <p>ou 1 couche FERREX RAPIDE SANS PLOMB et 1 couche CELLUC FER</p>	

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Présentation</b>	Peinture semi-fluide
<b>Teinte</b>	Brun Rouge
<b>Densité</b>	1,19 ± 0,05
<b>Liant</b>	Glycérophtalique
<b>Pigments</b>	Phosphate de zinc, oxyde de fer
<b>Extrait sec en poids</b>	70,0 % ± 2,0 %
<b>Extrait sec en volume</b>	51,0 % ± 3,0 %
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Hors poussière : 4 h - Dur : 24 h.

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.  
 Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646**