

Fixateur des systèmes NET + IMPER, TOP + IMPER
sur pâte de verre - grès cérame

DEFINITION

Fixateur blanc des systèmes NET + IMPER et TOP + IMPER.

DESTINATION et PROPRIETES

- A utiliser sur les supports pâte de verre et grès cérame.
- FIXATEUR CG peut également être utilisé comme fixateur des revêtements CRYLOREX, CRYLASTRAL, ASTRALQUARTZ, ASTRALOXANE ou STRALIO.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes	Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.
Matériel d'application	Brosse, rouleau 12 à 16 mm
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Application	Appliquer de façon régulière sans excès.
Consommation	200 à 300 g/m ² .
Délai de recouvrement	24 heures à 23°C et 50 % HR
Nettoyage du matériel	A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 5° C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80% HR
- Ne pas appliquer sur support humide ou susceptible de condenser.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou fixateurs.
- Ne pas teinter.

CONDITIONNEMENT

20 kg.
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION AFNOR NFT 36005

Famille I - Classe 7b2

DESCRIPTIF

FIXATEUR CG

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Pâte de verre Grès Cérame	Brossage, époussetage ou lavage avec nettoyeur de façade 1 couche FIXATEUR CG	Systèmes NET+IMPER, TOP+IMPER Voir cahier des charges selon classe d'imperméabilité recherchée.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Liquide
Teinte	Aspect blanc
Densité	1,52 ± 005
Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigments	Dioxyde de titane
Extrait sec en poids	64% ± 2%
Extrait sec en volume	45% ± 3%
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 2 h Recouvrable : 24 h
Point éclair	Ininflammable

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008