

Impression microporeuse pour boiseries et fonds absorbants

DEFINITION

FORMOPRIM est une peinture alkyde microporeuse, fongicide, destinée à l'impression des boiseries et pouvant être utilisée en sous-couche isolante sur fonds absorbants.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur – Intérieur
- Microporeux, fongicide
- FORMOPRIM est applicable sur bois contenant 20 % d'humidité.
- FORMOPRIM appliqué en une seule couche, non recouverte, possède une tenue de longue durée (4 à 6 mois) selon exposition.
- FORMOPRIM est disponible en blanc et peut être teintée avec des colorants universels.
- FORMOPRIM s'utilise comme impression dans le cadre de réfection de façades en mortier de plâtre « type parisien » par revêtement d'imperméabilité.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur. (voir systèmes au verso). Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Rouleau 8 à 12 mm, brosse, pistolet pneumatique.

Dilution

White Spirit (% en poids).
Brosse, rouleau : ne pas diluer, sauf fonds tendres ou très absorbants : 10 % maximum.
Pistolet pneumatique : 10 % maximum.

Application

Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite.
Pistolet : Eviter de travailler trop près du support, éviter les surépaisseurs.

Rendement

Sur fonds lisses et moyennement absorbants : 8 m²/kg par couche.

Délai de recouvrement

48 heures à 23°C et 50% HR

Nettoyage du matériel

White Spirit ou nettoyant cellulosique, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C.
- Ne pas appliquer sur supports dont le pH est supérieur à 9.
- Sur bois très humides, il est conseillé d'attendre l'évacuation de l'humidité avant d'appliquer la seconde couche.
- Ne pas dépasser 5% de colorant universel dans FORMOPRIM.

CONDITIONNEMENT

7 et 20 kg
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 2a/4a

DESCRIPTIF

FORMOPRIM

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bétons Enduit de liant hydraulique Intérieur seulement	Béton intérieur recouvert d'un enduit pelliculaire Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	FORMOPRIM est recouvrable par : REXENDUIT et toutes peintures de finition ou revêtement à l'exclusion des peintures époxy, polyuréthanes et caoutchouc chloré.
Plâtres et dérivés Intérieurs	Non peint Fond moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM	
	Non peint Fond très absorbant ou tendre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM dilué à 10% maximum	
Bois et dérivés	Non peint Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM dilué à 5 % maximum	
	Aspect peint	Lessivage, rinçage, ponçage soignés. 1 couche FORMOPRIM	
	Aspect vernis (L'état de surface initial nécessite un traitement peinture)	Décapage ou lessivage et rinçage avec ponçage très soigné. 1 couche FORMOPRIM	
Réfection de façades en mortier de plâtre " type parisien "		En conformité aux DTU et règles professionnelles en vigueur. 1 couche FORMOPRIM	Systèmes d'Imperméabilité I 3 ou I 4

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture thixotropée
Teinte	Blanc cassé
Densité	1,51 ± 0,05
Liant	Résine alkyde
Pigments	Dioxyde de titane
Extrait sec en poids	80% ± 2%
Extrait sec en volume	61% ± 3%
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 4 h - Sec : 12 h - Dur : 48 h
Point éclair	Entre 21 et 55° C

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008