

Fixateur opacifiant des systèmes NET + IMPER, TOP + IMPER, ASTRALOQUARTZ, STRALIO, SOLUXANE

## DEFINITION

Fixateur opacifiant blanc et teintable (teintes REXCOLOR) des systèmes NET+IMPER, TOP + IMPER, ASTRALOQUARTZ, STRALIO et SOLUXANE.

## DESTINATION et PROPRIETES

- A utiliser sur les fonds poreux, absorbants, peu friables et sur anciennes peintures sauf RPE et systèmes d'imperméabilité.
- FIX + IMPER OPACIFIANT est disponible en 817 teintes de la collection Tons & Couleurs.
- FIX+IMPER OPACIFIANT peut également être utilisé comme fixateur du revêtement ASTRALOXANE.

## MISE EN OEUVRE

### Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 à 16 mm selon structure du support.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Application

Appliquer de façon régulière afin d'obtenir une opacité homogène

### Consommation

250 g/m<sup>2</sup> sur fonds lisses normalement absorbants.  
300 g/m<sup>2</sup> sur fonds structurés et/ou très absorbants.

### Délai de recouvrement

12 heures à 23°C et 50 % HR

### Nettoyage du matériel

Au Nettoyant D ou White Spirit, immédiatement après utilisation

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas utiliser sur plâtre, grès cérame et pâte de verre, RPE, revêtements souples d'imperméabilité.
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- Ne pas mélanger avec d'autres peintures ou fixateurs.

## CONDITIONNEMENT

15 litres.  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine  
Stocker à l'abri des fortes températures.

## CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36005

Famille I - Classe 7b1

**DESCRIPTIF****FIX + IMPER OPACIFIANT**

<b>SUBJECTILE</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET</b>	<b>TRAVAUX DE FINITION</b>
Nu ou revêtu par ancienne peinture ou revêtement parfaitement adhérent (film mince) Fond farinant et/ou absorbant	Brossage, époussetage, égrenage ou lavage avec nettoyeur de façade  1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT	Systèmes NET+IMPER, TOP+IMPER Voir les cahiers des charges selon classe d'imperméabilité recherchée.  ou ASTRALOQUARTZ ou STRALIO

**FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)**

<b>Présentation</b>	Peinture fluide
<b>Densité</b>	1,31 ± 0,05
<b>Liant</b>	Résine acrylique en solution
<b>Pigments</b>	Dioxyde de titane
<b>Extrait sec en poids</b>	62% ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	40% ± 3%
<b>Degré de brillant</b>	Mat (Norme AFNOR X08 002)
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Hors poussière : 1 h Sec : 2 h Recouvrable : 16 h
<b>Point éclair</b>	Inflammable

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646**

Edition avril 2008