

GLYKID 2010

Peinture alkyde pochée semi-brillante
Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- GLYKID 2010 est une peinture garnissante semi-brillante, à base de résine alkyde thixotropée

DESTINATION et PROPRIETES

- D'une grande facilité d'application, GLYKID 2010 possède un pouvoir opacifiant élevé et un garnissant exceptionnel.
- GLYKID 2010 offre une très bonne stabilité du brillant.
- GLYKID 2010 est disponible en blanc et 833 teintes pastels de la collection Tons & Couleurs

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application** : Brosse pour les rechapis. Rouleau polyamide texturé 12 mm,
- **Application** : Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
- **Rendement** : Sur fonds lisses et non absorbants, au rouleau : 12 à 14 m²/litre par couche
- **Recouvrable** : 24 heures à 23 °C et 50 % HR.
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit ou diluant synthétique immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C
- **Important** : L'aspect final et la résistance mécanique ou chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C et 50 HR

CONDITIONNEMENT

- Blanc : 5 et 15 litres.
- Teintes pastels collection Tons&Couleurs : 5 et 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • Classification | AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a |
| • Présentation | Peinture thixotrope |
| • Densité | 1,68 ± 0,05 |
| • Liant | Résines alkydes modifiées |
| • Pigments | Dioxyde de titane rutile |
| • Extrait sec en poids | 83% ± 2 % |
| • Extrait sec en volume | 66% ± 3 % |
| • Degré de brillant | Satiné brillant 30 à 40 GU à 60° après 7 jours (Norme NF X08-002) |
| • Séchage à 23°C et 50% HR | Hors poussière : 3 h - Sec : 8 h - Dur: 24 h |
| • COV | Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 300 g/l COV |



GLYKID 2010

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES Et d'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés (sauf Iroko, Teck...)	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE ou GLYKID 2010 Rebouchage et enduisage éventuels (en intérieur uniquement)	Pour état de finition B selon D.T.U.59-1 2 couches GLYKID 2010
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb	
Métaux non ferreux Intérieur seulement	Dégraissage 1 couche AQUASTRAL IMPRESSION +	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage, ponçage, époussetage 1 couche impression SUPERBASE, GLYKID 2010, FERREX RAPIDE ou AQUASTRAL IMPRESSION + selon la nature du support Rebouchage et enduisage éventuels (en intérieur uniquement)	

(*)Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition retenue.

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
 Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com