

Peinture alkyde pochée satinée mate

## DEFINITION

GLYVELOURS 2010 est une peinture garnissante satinée mate à base de résine alkyde thixotropée.

## DESTINATION et PROPRIETES

- **Intérieur**
- D'une grande facilité d'application, GLYVELOURS 2010 sèche rapidement et possède un pouvoir opacifiant renforcé.
- GLYVELOURS 2010 est sans reprise et offre une homogénéité parfaite d'aspect.
- GLYVELOURS 2010 est disponible en blanc et 525 teintes de la collection Tons & Couleurs.

## MISE EN ŒUVRE

### **Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions du DTU 59-1.  
(voir systèmes au verso)  
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### **Matériel d'application**

Brosse pour les rechapis.  
Rouleau polyamide texturé 12 mm, Pistolet pneumatique.

### **Application**

Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.  
Pistolet : Appliquer en passes croisées. Eviter de travailler trop près de la surface à peindre.

### **Rendement**

Sur fonds lisses et non absorbants, au rouleau :  
9 à 10 m<sup>2</sup>/litre par couche

### **Délai de recouvrement**

24 heures à 23 °C et 50 % HR

### **Nettoyage du matériel**

White Spirit immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur des anciens fonds peints en bon état, GLYVELOURS 2010 peut être utilisé en système monocouche. Toutefois, les rebouchages éventuels recevront auparavant une retouche de GLYVELOURS 2010.
- Ne pas appliquer par température ambiante inférieure à 8°C et supérieure à 35 °C
- **Important** : L'aspect final et la résistance mécanique ou chimique ne sont atteints qu'après 21 jours à 23°C et 50 % HR

## CONDITIONNEMENT

Blanc / Base P : 5 et 15 litres.  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri des fortes températures.

## CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 4a

## DESCRIPTIF

## GLYVELOURS 2010

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés (sauf Iroko, Teck...)	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE ou GLYVELOURS 2010 Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U.59-1
<u>Métaux ferreux</u>	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE	1 couche GLYVELOURS 2010 (*)
<u>Métaux non ferreux</u>	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	Pour état de finition B 2 couches GLYVELOURS 2010
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche impression SUPERBASE ou GLYVELOURS 2010 Rebouchage et enduisage éventuels	

(\*) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition,

### FICHE TECHNIQUE (Produit standard blanc)

<b>Présentation</b>	Peinture thixotropée
<b>Densité</b>	1,61 ± 0,05
<b>Liant</b>	Résines alkydes modifiées
<b>Pigments</b>	Dioxyde de titane rutile
<b>Extrait sec en poids</b>	83% ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	67% ± 3%
<b>Degré de brillant</b>	Satiné mat (Norme NF X08 002)
<b>Séchage à 23° C et 50 % HR</b>	Hors poussière : 2 à 3 h - Sec : 6 h - Dur : 24 h
<b>COV</b>	Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/d) : 400 g/l (2007)/300 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 299 g/l COV

#### **Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**Akzo Nobel Coatings SA** - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572  
075 646

Edition 10- 2009-01