

Peinture satinée pour sols

DEFINITION

GOMASTRAL DECK est une peinture satinée, en un seul élément, décorative et anti- poussière, à base de caoutchouc chloré, pour sols (parking, magasin, atelier, hall d'exposition, gymnase, loggia, terrasse, etc)

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur - Extérieur
- D'un emploi facile, GOMASTRAL DECK peut s'utiliser par basse température.
- GOMASTRAL DECK sèche rapidement et résiste aux vapeurs acides, à l'humidité, à l'usure, aux lavages, aux chocs légers.
- GOMASTRAL DECK s'entretient facilement.
- GOMASTRAL DECK peut être rendu antidérapant.
- GOMASTRAL DECK est disponible en gris, sable, brun-rouge, vert, ivoire, chamois.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et spécialement du D.T.U. 59-3. (voir systèmes au verso).
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Rouleau polyamide texturé 12 mm, brosse, pistolet pneumatique ou airless.

Dilution

Diluant 008 2430. (% en poids)
1ère couche : 20 % maximum. - 2e et 3e couches non diluées.

Application

Rouleau : Empâter régulièrement 3 à 4 m², lisser de suite toujours dans le même sens. Eviter les surépaisseurs.

Pistolet : Appliquer régulièrement GOMASTRAL DECK en travaillant en voiles minces.

Système antidérapant :

- appliquer la 1ère couche diluée, laisser sécher 24 heures,
- appliquer la 2e couche pure, saupoudrer immédiatement avec la poudre de ponce référence 070 0100 (1 kg pour 5 m² environ)
- laisser sécher 24 heures, récupérer l'excès de poudre et appliquer la 3e couche.

Rendement

Sur fonds lisses et non absorbants : 8 à 9 m²/litre par couche

Délai de recouvrement

24 heures à 23 °C et 50 % HR.

Nettoyage du matériel

Diluant 008 2430 ou solvant naphta, immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer sur des sols soumis en permanence à des projections de solvants aromatiques, essence auto, huiles minérales.
- Ne convient pas sur anciens revêtements à base de résines époxy ou polyuréthane.
- Béton glacé : afin d'obtenir une rugosité suffisante procéder à un léger sablage, ou à une attaque chimique (solution acide chlorhydrique à 10 % maximum) suivi d'un rinçage à l'eau douce.
- Respecter un délai de 48 h minimum avant mise en service.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri des fortes températures

CLASSIFICATION
AFNOR NF T 36005

Famille I – Classe 8a /2a

DESCRIPTIF**GOMASTRAL DECK**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de ciment non recouverts	Brossage, dépoussiérage Dégraissage éventuel avec le NETTOYANT SOL Supports lisses/glacés : dérochage par un grenailage léger ou avec le NETTOYANT SOL ou autre moyens chimiques Ragréage et rebouchage éventuels avec produits adaptés 1 couche GOMASTRAL DECK dilué	2 couches GOMASTRAL DECK
Métaux ferreux/ non ferreux	Déroutillage ou dégraissage 1 couche REXCOAT ST PRIMAIRE (métaux ferreux) ou TRANSPAC 2 ou MONOSPAC (métaux non ferreux) 1 couche GOMASTRAL DECK	
Bois	Brossage, époussetage 1 couche GOMASTRAL DECK dilué	
Anciens fonds peints avec peinture au caoutchouc chloré, alkyde-uréthane parfaitement adhérente	Lessivage, rinçage, dégraissage éventuel avec le NETTOYANT SOL 1 couche GOMASTRAL DECK dilué	
Anciens fonds peints écaillants	Décapage Ragréage et rebouchage éventuels 1 couche GOMASTRAL DECK dilué	
Anciens fonds peints avec peinture époxy ou polyuréthane parfaitement adhérente	Utiliser REXCOAT SOL ou SOL'ASTRAL	Utiliser REXCOAT SOL ou SOL'ASTRAL

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture
Densité	1,30 ± 0,05 variable selon les teintes
Liant	Caoutchouc chloré, standolie
Pigments	Inertes
Extrait sec en poids	63% ± 2 %
Extrait sec en volume	43% ± 3 %
Degré de brillant	Satiné mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 23° C et 50 % HR	Hors poussière: 1 h - Sec: 3 h - Dur: 24 h
Point éclair	Supérieur à 21 °C
Viscosité	Inférieure à 60 secondes (coupe ISO 6 mm)

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008

