

Revêtement plastique épais grain moyen

DEFINITION

- MARMOREX T est un revêtement de façade décoratif et garnissant, d'aspect taloché à base de grains de quartz (granulométrie de 0,5 à 1,6 mm) et de résines synthétiques en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur , Intérieur
- MARMOREX T s'utilise en travaux neuf ou en entretien sur enduit de ciment et béton.
- MARMOREX T masque le faïençage des supports et possède un bon pouvoir hydrofuge.
- MARMOREX T résiste à l'usure et est insensible à l'alcalinité du support.
- MARMOREX T existe en blanc et peut être teinté avec des colorants universels (ne pas dépasser 3 %).

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application

Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et spécialement au DTU 59-2. (Voir systèmes au verso).

Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Taloche plastique

Dilution

Selon les conditions atmosphériques MARMOREX T peut être dilué avec 1 ou 2% d'eau maximum, soit 25 cl pour 25kg.

Application

Appliquer à la taloche plastique. Eliminer par raclage l'excédent de produit pour obtenir une couche d'épaisseur correspondant au diamètre des plus gros grains de quartz. Laisser sécher quelques minutes. Lisser la surface à la taloche.

Consommation

3 à 4 kg/m² environ soit un rendement de 0,4 à 0,6 m²/L (variable suivant la rugosité et la porosité du support).

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer sur supports gelés(en cours de dégel ou en cas de risque de gel)
- Ne pas appliquer par temps de pluie, de brouillard ou sur des supports mouillés.
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face.
- Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face , ne pas traiter par vent fort et ne pas traiter des surfaces exposées au soleil.
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80% HR
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE puis obligatoirement rincées après 48h00.
- Ne pas traiter les soubassements et les appuis de fenêtres ainsi que toute surface horizontale ou inclinée de moins de 45°.

CONDITIONNEMENT

25 kg

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005

P 84-403

T 34-722 (EN 1062-1)

Famille II - Classe 2b

Classe D3

E5 / V2 / W2 / A0

DESCRIPTIF**MARMOREX T**

SUBJECTILES	TRAVAUX PREPARATOIRES conformément au DTU 59-2) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bétons, enduits de liant hydraulique conformes au DTU 59-2	Brossage 1 couche de FIX + IMPER Ou FIX + IMPER OPACIFIANT	1 couche MARMOREX T
Anciennes peintures film mince parfaitement adhérentes	Brossage, lavage FIX + IMPER OPACIFIANT Ou HYDROFIX GRANITE (si risque de détrempe)	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Pâte structurée
Densité	1,96 ± 0,05
Liant	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse
Pigments - Charges	Oxyde de titane rutile, Silice , Quartz
Extrait sec en poids	85% ± 2%
Degré de brillant	Mat (Norme NF X 08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors Poussières 24h00 - Dur 48h00 (variable suivant porosité du support , température et hygrométrie).
Point éclair	Ininflammable

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008