



EU Ecolabel : Fr/007/013

# MATASTRAL H<sub>2</sub>O

Peinture mate pochée en phase aqueuse.

**Intérieur**

## DEFINITION

- MATASTRAL H<sub>2</sub>O est une peinture mate pochée en phase aqueuse à base de résines alkyde et acrylique en émulsion.

## DESTINATION et PROPRIETES

- MATASTRAL H<sub>2</sub>O est d'une grande facilité d'application.
- MATASTRAL H<sub>2</sub>O est très opacifiant et très garnissant.
- MATASTRAL H<sub>2</sub>O est sans reprise.
- MATASTRAL H<sub>2</sub>O est pratiquement sans odeur.
- MATASTRAL H<sub>2</sub>O existe en blanc et 526 teintes pastels de la collection Tons & Couleurs.
- Mise à la teinte** : Teintes réalisables avec le système de mise à la teinte Astral Bâtiment à partir de la base P.

## MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application** : Brosse, rouleau polyester tissé 12 mm ou polyamide texturé 12 mm. Pistolet pneumatique et airless.
- Dilution** : Eau. Brosse, rouleau, pistolet pneumatique : prêt à l'emploi (dilution éventuelle 5 % maxi en 1<sup>ère</sup> couche).  
Pistolet airless : prêt à l'emploi (dilution éventuelle 2% maxi en 1<sup>ère</sup> couche)
- Application** : Rouleau : empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens (vers la source de lumière pour un plafond).  
Pistolet : appliquer en passes croisées. Eviter de travailler trop près de la surface.
- Rendement** : Sur fonds lisses et non absorbants : Au rouleau 10 à 12 m<sup>2</sup>/l par couche
- Recouvrable** : 12 heures à 23°C et 50% HR.
- Nettoyage du matériel** : A l'eau immédiatement après utilisation

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur anciens fonds peints en bon état et peu contrastés, MATASTRAL H<sub>2</sub>O peut être utilisé en système monocouche. Toutefois, les rebouchages éventuels recevront auparavant une retouche de SUPERBASE H<sub>2</sub>O.
- Sur béton et enduits hydrauliques, prévoir un enduit pelliculaire et une sous-couche SUPERBASE H<sub>2</sub>O.
- Pour isoler les tâches ou les traces de nicotine, il faut utiliser au préalable SUPERBASE H<sub>2</sub>O.
- Ne pas appliquer MATASTRAL H<sub>2</sub>O sur des surfaces exposées aux frottements.
- Les teintes obtenues avec MATASTRAL H<sub>2</sub>O Blanc peuvent être légèrement différentes d'un lot à l'autre.

## CONDITIONNEMENT

- 5 et 15 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine non entamé.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- Classification** : AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a /7b2
- Présentation** : Peinture Semi épaisse
- Densité** : 1,54 + 0,05
- Liant** : Résines alkydes et acryliques en émulsion
- Pigments** : Dioxyde de titane rutile
- Solvants** : Eau uniquement
- Extrait sec en poids** : 63 ± 2 %
- Extrait sec en volume** : 44 % ± 3 %
- Degré de brillant** : Mat (< 3 GU sous 85° et 60° selon la Norme NF X08 002)
- Séchage à 23°C et 50% HR** : Recouvrable : 12 h – Dur 24h
- COV** : Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/a) : 30 g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 6 g/l COV
- Conformité aux spécifications** : **Ecolabel Européen**  
L'attribution de la certification Ecolabel Européen concerne uniquement le produit en teinte blanche.. [www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)



## DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Enduit pelliculaire puis 1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O.	<p align="center"><u>Selon DTU 59-1</u></p> <p>Pour état de finition <u>C</u> : 1 couche de MATASTRAL H<sub>2</sub>O (*)</p> <p>Pour état de finition <u>B</u> : 2 couches de MATASTRAL H<sub>2</sub>O</p>
Plâtre et dérivés	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O ou SUPERBASE.	
Bois et dérivés imbriqués dans les surfaces à peindre (sauf Iroko , Teck..)	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O ou SUPERBASE .	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	1 couche primaire CELLUC FER ou FERREX RAPIDE Sans Plomb	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O ou MATASTRAL H <sub>2</sub> O dilué	

(\*) Selon teinte de l'ancien fond une deuxième couche peut être rendue nécessaire.

## Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles ~~24 heures sur 24~~ sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

**Précautions d'usage :** Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez apporter le contenant vide dans une déchetterie. Il convient de se renseigner après des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte du produit inutilisé. Après ouverture, stocker en position verticale à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité, dans l'emballage d'origine soigneusement refermé.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*