

**Produit** Mastic à base de dispersion acrylique

- Propriétés**
- Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
  - Mise en oeuvre aisée - Bonne compatibilité avec les peintures
  - Très haute élasticité durable
  - Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
  - Non-corrosif pour les métaux – Non-gélif (-15°C) – Odeur très faible

**Conditionnement** Coloris : Blanc - gris - brun  
Emballages : Cartouche 310 ml

- Applications**
- Joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
  - Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
  - Joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
  - Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs

Données techniques	
Type :	Plasto-élastique – Dispersion aqueuse
Poids spécifique :	1,54 g/ml
Extrait sec :	86 %
Extrudabilité :	400 g/min (Ø 3 mm - 6,3 Bar)
Fluage :	< 2 mm
Dureté shore-A :	14° (DIN 53505)
Module à 100 % :	0,20 MPa (DIN 53504)
Allongement à la rupture :	600 % (DIN 53504)
Déformation constante :	12,5 % maximum admissible
Résistance à la température :	-20°C à +75°C
Températures d'application :	+ 5°C à +30°C
Temps de lissage :	5 min (23°C et 50 % H.R.)
Vitesse de réticulation :	Dépend de la dimension des joints et des conditions climatiques ambiantes
Conservation :	12 mois en emballage fermé d'origine, conservé au sec entre 5 et 25°C

- Répond aux normes :
- ISO 11600 F 12,5 P
  - SNJF

### Mise en œuvre

**Supports :** Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées, exemptes de graisses et de parties friables. Enduire préalablement les supports très poreux d'une solution de produit dilué dans deux fois son volume d'eau.

**Mise en peinture :** Après séchage complet. Les peintures acryliques fortement chargées pourraient se fissurer. Essais préalables de compatibilité conseillés.

Largeur des joints :	minimum (mm)	5	maximum (mm)	20
----------------------	--------------	---	--------------	----

**Avertissement :** Ne pas utiliser pour des applications en milieu hermétiquement clos ni fortement exposé à l'eau ou aux intempéries. Lisser au White-Spirit.

**Consommation :** Voir tableau indicatif

**Elimination mastic frais :** A l'eau

**Nettoyage mains :** **ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES** ou à l'eau savonneuse.

**Fiche de sécurité** Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

