

MATASTRAL

Peinture pour travaux soignés courants

DEFINITION

MATASTRAL est une peinture mate à base de résines alkydes modifiées pour travaux soignés et courants..

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur
- MATASTRAL, d'une grande blancheur et très mat, a un pouvoir opacifiant très élevé.
- Faible odeur, absence de reprise
- MATASTRAL est disponible en blanc et 526 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 mm, pistolet pneumatique et airless.

Dilution

Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer.
Pistolet : la dilution reste très limitée et varie selon le type de matériel utilisé.

Application

Brosse et rouleau : empâter régulièrement et lisser de suite, toujours dans le même sens (vers la source de lumière pour un plafond).
Pistolet : travailler en passes croisées régulières.

Rendement

6 à 10 m²/litre sur fonds lisses et non absorbants.

Délai de recouvrement

24 heures à 23°C et 50% d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

White Spirit, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer directement MATASTRAL sur supports alcalins. Dans ce cas, prévoir une sous-couche AQUASTRAL PRIM ou enduit pelliculaire.
- Ne pas appliquer par température ambiante supérieure à 30°C.

CONDITIONNEMENT

2.5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36005

Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF**MATASTRAL**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage AQUASTRAL PRIM ou enduit pelliculaire et enduisage au REXENDUIT	2 couches MATASTRAL
Plâtre et dérivés	Egrenage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE ou REXAPPRET Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U.59-1 1 couche MATASTRAL (*)
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression FORMOPRIM ou SUPERBASE ou REXAPPRET Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE ou CELLUC FER	Pour états de finition A et B 2 couches MATASTRAL
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche impression SUPERBASE Rebouchage et enduisage éventuels	

(*) Selon la teinte de finition, une deuxième couche peut être rendue nécessaire.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture semi-épaisse
Densité	1,66 ± 0,05
Liant	Résines alkydes modifiées
Pigments	Dioxyde de titane rutile
Extrait sec en poids	77% ± 2%
Extrait sec en volume	52% ± 3%
Degré de brillant	Mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 20°C et 65% HR	Hors poussière : 1h30 Sec : 4 h Dur : 24 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008