

Peinture mate en dispersion aqueuse

DEFINITION

NYLOREX MAT est une peinture mate légèrement pochée à base de copolymères en dispersion aqueuse pour travaux courants.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur (pièces sèches)
- D'un emploi facile, NYLOREX MAT possède un pouvoir opacifiant élevé, sèche rapidement.
- Sans odeur.
- Contient un inhibiteur de corrosion.
- NYLOREX MAT est disponible en blanc et peut être teinté avec des colorants universels.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur.
(voir système au verso)
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 mm, pistolet pneumatique ou airless.

Dilution

A l'eau exclusivement (% en poids)
Brosse et rouleau :

- 1ère couche : 5 % maximum
- 2ème couche pure

Pistolet pneumatique : 15 % maximum
Pistolet airless : selon matériel utilisé

Application

Rouleau : empâter régulièrement et lisser toujours dans le même sens.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre.

Rendement

Sur fonds lisses peu absorbants :

- au rouleau : 11 m²/litre par couche.
- au pistolet : 8 m²/litre.

Délai de recouvrement

3 heures à 23 °C et 50 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur fond absorbant, dilution indispensable 10 % eau.
- Ne pas appliquer sur subjectiles dont le pH est supérieur à 9.
- Ne pas dépasser 6% de colorant universel dans NYLOREX MAT blanc.

CONDITIONNEMENT

15 litres.
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 7b2.

DESCRIPTIF**NYLOREX MAT**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Brossage, époussetage, égrenage, Enduit pelliculaire,	2 couches NYLOREX MAT
Plâtre et dérivés	Égrenage, époussetage Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U.59-1 1 couche NYLOREX MAT (*) Pour états de finition A et B 2 couches NYLOREX MAT (*) Selon la teinte de finition, une deuxième couche peut être rendue nécessaire
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche FORMOPRIM ou SUPERBASE ou AQUASTRAL PRIM Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE ou CELLUC FER	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche SUPERBASE Rebouchage et enduisage éventuels	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture
Densité	1,52 ± 0,05
Liant	Copolymères en dispersion aqueuse
Pigments	Dioxyde de titane rutile
Extrait sec en poids	60 % ± 2 %
Extrait sec en volume	39 % ± 3 %
Degré de brillance	Mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 23° C et 50 % HR	Sec: 30 mn.

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 MONTATAIRE Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646