

POLYLAC SATIN

Peinture laque satinée
Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- POLYLAC SATIN est une peinture laque satinée de finition très décorative à base de copolymères acrylique / uréthane en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- POLYLAC SATIN présente un très bel aspect satiné, très tendu.
- POLYLAC SATIN est très couvrant et offre un long temps ouvert.
- POLYLAC SATIN est lavable et très résistant à la rayure.
- POLYLAC SATIN est très blanc et non jaunissant.
- POLYLAC SATIN convient sur une grande variété de matériaux préalablement imprimés avec POLYLAC PRIM : liants hydrauliques, béton, matériaux composites à base de liant ciment, Métaux ferreux et non ferreux revêtus des primaires appropriés, PVC, et en Intérieur uniquement : bois, plâtres et dérivés.
- POLYLAC SATIN est disponible en blanc et 1080 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, spalter 100% synthétique, rouleaux à fibres polyester tissées 5 - 12 mm (Ocai, Roulor...). Pistolet pneumatique
- **Dilution :** A l'eau exclusivement : Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
Pistolet : 5 à 10 % maximum.
- **Rendement :** Sur fonds lisses et moyennement absorbants : 10 à 12 m²/litre/couche.
Variable en fonction de la rugosité et de la porosité du support ainsi que du mode d'application et de la dilution éventuelle.
- **Recouvrable :** Environ 12 heures à 23°C et 50% HR
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR
- Ne pas ajouter de fongicide dans POLYLAC SATIN
- Sur bois exotiques susceptibles de contenir des substances colorées pouvant migrer et sur PVC faire impérativement un essai préalable.

CONDITIONNEMENT

- 1 et 2.5 litres
- Se conserve 1 an en emballage hermétiquement d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures

POLYLAC SATIN

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 6a / 7b2
- **Présentation** Peinture
- **Densité** 1,29 ± 0,05
- **Liant** Copolymères acryliques / uréthane en dispersion aqueuse
- **Extrait sec en poids** 48 % ± 2 %
- **Extrait sec en volume** 33 % ± 3 %
- **Degré de brillant** Satiné Moyen (20-30 GU à 60°)
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Recouvrable 12 h
- **Point éclair** Ininflammable
- **COV** Valeur limite en UE (cat A/d) : 130 g/l(2010).
Ce produit contient au maximum 100 g/l COV.



DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201-)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique	Non peint.	Brossage, époussetage, égrenage 1 couche POLYLAC PRIM	2 couches * POLYLAC SATIN
Plâtre et dérivés Intérieur seulement	Non peint.	Egrenage, époussetage 1 couche POLYLAC PRIM ou AQUASTRAL PRIM ou SUPERBASE H2O	
Bois et dérivés Intérieur seulement	Non peint.	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche POLYLAC PRIM	
P.V.C.	Non peint.	Lessivage, dégraissage 1 couche POLYLAC PRIM	
Métaux ferreux Exempt de calamine	Non peint	Dégraissage, Dérouillage, époussetage 1 couche FERREX RAPIDE	
Métaux non ferreux	Non peint	Dégraissage, brossage, époussetage 1 couche MONOSPAC	
Anciennes peintures	Parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche POLYLAC PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	

* La première couche de POLYLAC SATIN peut être remplacée par une couche de POLYLAC PRIM.

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.