

Peinture glycérophthalique satinée

DEFINITION

PROMISOL est une peinture satinée tendue, à base de résine glycérophthalique, faible odeur.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur
- Polyvalence d'aspect :
 - . tendu à la brosse
 - . légèrement pommelé au rouleau
- Polyvalence d'utilisation :
 - . en impression (diluée à 5%) pour bloquer les fonds absorbants devant recevoir une finition satinée ou brillante.
 - . en finition, d'aspect velours.
- PROMISOL possède un très bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- PROMISOL est lessivable.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'Application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur.(voir systèmes au verso)
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'Application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm, pistolet airless.

Application

- Bien mélanger le produit avant emploi
- Rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite toujours dans le même sens.
- Pistolet : Appliquer en passes croisées en laissant un petit délai de prise entre chaque passe.

Rendement

9 à 11 m²/litre

Délai de recouvrement

24 heures à 23°C et 50% d'humidité relative

Nettoyage du matériel

White Spirit, immédiatement après utilisation

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer PROMISOL sur supports alcalins, prévoir une sous-couche AQUASTRAL PRIM ou enduit pelliculaire.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF**PROMISOL de Peintolin**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique Intérieur seulement	Brossage, époussetage, égrenage AQUASTRAL PRIM ou enduit pelliculaire et enduisage au REXENDUIT	2 couches PROMISOL
Plâtre et dérivés Intérieur seulement	Egrénage, époussetage 1 couche impression PROMISOL dilué ou FORMOPRIM ou SUPERBASE ou REXAPPRET Rebouchage et enduisage éventuels	Pour état de finition C selon D.T.U.59-1 1 couche PROMISOL (**) Pour états de finition A et B 2 couches PROMISOL
Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche impression PROMISOL dilué ou FORMOPRIM ou SUPERBASE ou REXAPPRET Rebouchage et enduisage éventuels	
Métaux ferreux	Brossage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE	
Métaux non ferreux	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	(*) Selon classe de finition recherchée (**) Une deuxième couche peut être rendue nécessaire selon la teinte de finition
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche SUPERBASE (*) Rebouchage et enduisage éventuels	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture gélifiée
Teinte	Blanc
Densité moyenne	1,41 ± 0,05
Liant	Résine glycérophthalique
Pigments	Dioxyde de titane
Extrait sec moyen en poids	73% ± 2%
Extrait sec moyen en volume	51% ± 3%
Degré de brillant	Satiné (norme AFNOR X 08-002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 3 heures - Sec : 6 heures - Dur : 24 heures

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008