

POLYLAC MAT

Peinture-laque mat
Intérieur

DEFINITION

- POLYLAC MAT est une peinture laque mate de finition très décorative à base de copolymères acrylique / uréthane en dispersion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- POLYLAC MAT montre un très bel aspect mat velouté, très tendu.
- POLYLAC MAT est très couvrant et offre un long temps ouvert
- POLYLAC MAT est lavable et très résistant à la rayure
- POLYLAC MAT possède une blancheur durable.
- POLYLAC MAT convient sur une grande variété de matériaux préalablement imprimés avec POLYLAC PRIM ou un primaire approprié : PVC, métaux en extérieur et en intérieur : bois.
- POLYLAC MAT est disponible en blanc et 1080 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

- **Rendement :** 10 à 12 m²/litre/couche. Sur fonds lisses et moyennement absorbants. Variable en fonction de la rugosité et de la porosité du support ainsi que du mode d'application et de la dilution éventuelle.
- **Recouvrable :** Environ 12 heures à 23°C et 50% HR
- **Matériel d'application :** Brosses, Spalter 100% synthétique, rouleaux à fibres polyester tissées 5 – 8 mm (Ocai, Roulor...). Pistolet.
- **Dilution :** A l'eau exclusivement (% en volume)
Brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
Pistolet : 5 à 10 % maximum.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Température d'emploi : supérieure à 8°C et inférieure à 30°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 65% HR
- Ne pas ajouter de fongicide dans POLYLAC MAT.

CONDITIONNEMENT

- 1 et 2,5 litres
- Se conserve 1 an en emballage hermétiquement d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 6a / 7b2
- **Présentation** Peinture
- **Densité** 1,30 ± 0,05
- **Liant** Copolymères acryliques / uréthane en dispersion aqueuse
- **Extrait sec en poids** 49% ± 2 %
- **Extrait sec en volume** 34 % ± 3 %
- **Degré de brillant** 8 GU à 60°
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Recouvrable 12 h
- **Point éclair** Ininflammable
- **COV** Valeur limite en UE (cat A/d) : 130 g/l(2010).
Ce produit contient au maximum 95 g/l COV



POLYLAC MAT

DESRIPTIF

L'état et la préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES	TRAVAUX DE FINITION
Bois et dérivés <u>Intérieur seulement</u>	Non peint.	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche POLYLAC PRIM	2 couches * POLYLAC MAT
P.V.C.	Non peint.	Epoussetage, dégraissage 1 couche POLYLAC PRIM	
Anciennes peintures	Parfaitement adhérentes	Lessivage Ponçage, époussetage 1 couche POLYLAC PRIM Rebouchage et enduisage éventuels.	

- La première couche de POLYLAC MAT peut être remplacée par une couche de POLYLAC PRIM.

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com