

Peinture alkyde thixotropée constituant à la fois l'impression et la sous-couche

DEFINITION

REXAPPRET est une peinture alkyde thixotropée pour travaux d'impression sur fonds absorbants.

DESTINATION et PROPRIETES

- Intérieur
- REXAPPRET ne "coule pas", possède une brossabilité excellente, se tend parfaitement et régularise la porosité du fond.
- REXAPPRET peut également être utilisée comme sous-couche sur fonds non absorbants.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur.
(voir systèmes au verso)
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau 8 à 12 mm , pistolet pneumatique et airless.

Application

Rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite.
Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Eviter les surépaisseurs.

Rendement

6 à 7 m²/kg sur plâtre et dérivés.
8 à 9 m²/kg sur bois et dérivés.

Délai de recouvrement à 23°C et 50% HR

24 heures à 20° C et 65 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

White Spirit ou nettoyant cellulosique, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer sur les supports dont le pH est supérieur à 9.
- Ne pas appliquer sur contre-plaqués ou panneaux de particules ignifugés (sur ces supports, utiliser CRYLASTRAL ou CRYLOREX).

CONDITIONNEMENT

7 et 20 kg
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri des fortes températures.
une température supérieure à 40° C détruit le gel et provoque la sédimentation des pigments.

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 4a

DESCRIPTIF

REXAPPRET

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
------------	---------------------------	--	---------------------

Bétons Enduit de liant hydraulique	Recouvert d'un enduit pelliculaire Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche REXAPPRET	REXAPPRET est recouvrable par: REXENDUIT et toutes peintures de finition ou revêtements à l'exclusion des peintures époxy, polyuréthanes et caoutchouc chloré
Plâtre et dérivés	Non peint Fond moyennement ou peu absorbant	Brossage, époussetage 1 couche REXAPPRET	
	Non peint Fond très absorbant ou tendre	1 couche REXAPPRET dilué à 5 % maxi.	
Bois et dérivés	Non peint Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche REXAPPRET dilué à 5 % maxi	
Béton Enduits de liant hydraulique Plâtres et dérivés Bois et dérivés	Aspect peint Bon état général Fond non absorbant	Lessivage, rinçage, ponçage soignés 1 couche REXAPPRET	

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Peinture gélifiée
Teinte	Blanc
Densité	1,50 ± 0,05
Liant	Glycérophthalique thixotropé
Pigments	Dioxyde de titane rutile
Extrait sec en poids	74% ± 2%
Extrait sec en volume	51 % ± 3%
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 1 h - Sec: 3 h - Dur: 24 h
Perméabilité	Très bonne
Point éclair	Entre 21 et 55° C
Viscosité	Supérieure à 60 secondes (coupe ISO 6 mm)

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.
Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnelle (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646