

Vernis incolore durcissant et traitement hydrofuge des façades

### **DEFINITION**

REXCIM est un vernis incolore en dispersion aqueuse pour fixation sur certains fonds absorbants ainsi que pour traitement hydrofuge de façades en brique, pierre, etc. (maçonnerie en parement).

### **DESTINATION et PROPRIETES**

- Intérieur - Extérieur
- Ne laisse pas pénétrer l'eau de ruissellement
- Insaponifiable
- Isole certaines taches de fumée, bitume
- Durcit les fonds tendres et friables (plâtre)
- Améliore la résistance de certains papiers peints.

### **MISE EN ŒUVRE**

**Conditions d'application, subjectiles, préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso)  
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

**Matériel d'application**

Brosse, rouleau, pistolet.

**Dilution**

A l'eau exclusivement.  
De 20 à 300 % (voir descriptif au verso)

**Application**

Brosse - rouleau : Appliquer en couche mince, éviter toute coulure ou surépaisseur  
Pistolet : Appliquer en voiles minces, éviter toute coulure ou surépaisseur

**Rendement**

3 à 6 m<sup>2</sup>/litre selon porosité des fonds

**Délai de recouvrement**

3 heures à 23°C et 50% HR

**Nettoyage du matériel**

A l'eau, immédiatement après utilisation.

### **PRECAUTIONS A OBSERVER**

- Pour tout traitement hydrofuge nous conseillons de faire un test afin de choisir la meilleure dilution possible : au séchage le support doit avoir un aspect satiné brillant sans traces blanchâtres.
- Ne pas appliquer sur silicone.

### **CONDITIONNEMENT**

5 et 15 litres.  
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.  
A stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

### **CLASSIFICATION**

AFNOR NF T 36005

Famille I - Classe 7b2

**DESCRIPTIF****REXCIM**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Pierre - brique Maçonnerie en parement Béton Enduit de liant hydraulique	Neuf ou non traité Fond absorbant	Dépoussiérage 1 couche REXCIM dilué à 200 %	1 ou 2 couches REXCIM dilué à 100 %
	Aspect traité avec produit hydrofuge de type acrylique ou vinylique à l'exclusion de silicone. Fond moyennement absorbant Feuil en bon état mais usé	Lavage, rinçage 1 couche REXCIM dilué à 100/200 % (faire un essai)	
Plâtre lissé, coupé	Fond absorbant	Egrenage, dépoussiérage 1 couche REXCIM dilué à 100/200 % selon absorption (faire un essai)	Recouvrable par : peintures en dispersion, REXENDUIT, FASERIT, papier peint
Bois et dérivés	Aspect neuf Bois non gras et sans exsudation de résine. Fond absorbant	Dépoussiérage 1 couche REXCIM dilué à 100/200 % (faire un essai)	1 couche REXCIM dilué à 100/200 % (faire un essai)
Papier peint non lavable, non lessivable	Aspects neuf et non brillant. Fond absorbant ou très absorbant	Dépoussiérage éventuel 1 couche REXCIM dilué à 200 % (faire un essai)	1 couche REXCIM dilué à 100 % (faire un essai)
Béton, enduit de ciment, plâtres, etc.	Recouvert de FASERIT parfaitement adhérent au subjectile	Très léger brossage 1 couche REXCIM dilué à 100 % (faire un essai)	Selon localisation 1 ou 2 couches REXCIM dilué à 100 %

**FICHE TECHNIQUE**

<b>Présentation</b>	Liquide laiteux
<b>Teinte</b>	Incolore
<b>Densité</b>	1,04 ± 0,05
<b>Liant</b>	Copolymères en dispersion aqueuse
<b>Pigments</b>	Sans
<b>Extrait sec en poids</b>	46% ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	42% ± 3%
<b>Degré de brillant</b>	Satiné brillant (Norme NF X08 002)
<b>Séchage à 23°C et 50% HR</b>	Hors poussière : 10 min - Sec: 30 mn - Dur: 24 h
<b>Perméabilité</b>	Imperméabilité à l'eau, perméable à la vapeur d'eau
<b>Point éclair</b>	Ininflammable
<b>Viscosité</b>	Inférieure à 60 secondes (coupe ISO 6 mm)

**Sécurité**

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008