



® Marque déposée de Eliokem.

STRALIET HYDRO

Peinture mate à l'Hydro PLIOLITE®

DEFINITION

STRALIET HYDRO est une peinture de ravalement très mate à base de résine Styène-Acrylique en émulsion aqueuse.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur
- STRALIET HYDRO est destiné aux façades en ciment, béton, briques.
- STRALIET HYDRO est très opacifiant.
- STRALIET HYDRO est peu sensible à l'encrassement.
- STRALIET HYDRO est insensible aux fonds alcalins et s'utilise dans la plupart des cas sans sous-couche.
- STRALIET HYDRO est disponible en blanc et 518 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 à 16 mm, pistolet pneumatique et pistolet airless (tête 21/80, pression 150 bars).

Dilution

Brosse et rouleau prêt à l'emploi.
Pistolet : dilution selon matériel utilisé.

Application

Rouleau : empâter régulièrement les fonds, lisser toujours dans le même sens.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre. Appliquer en voiles minces.

Rendement

6 à 8 m² / Litre et par couche
(Variable suivant porosité, rugosité du support et mode d'application).

Délai de recouvrement

12 heures à 23 ° C et 50 % d'humidité relative.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas mélanger STRALIET HYDRO avec d'autres peintures.
- Ne pas appliquer par température inférieure à + 5° C et lorsque que l'humidité relative excède 80%.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- En cas de risque important de développement de micro-organismes, protéger STRALIET HYDRO par incorporation de 1 ou 2 doses fongicides BT 84.
- Ne pas appliquer STRALIET HYDRO sur anciens revêtements d'imperméabilité.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005
P 84-403
T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b2
Classe D2
E3 / V2 / W1 / A0

DESCRIPTIF**STRALIET HYDRO**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant	Brossage, époussetage, égrenage	<p style="text-align: center;">2 couches STRALIET HYDRO</p> <p style="text-align: center;">(Sur fonds poreux, peu cohérents ou farinants, diluer la 1^{ère} couche avec 5 à 10 % d'eau)</p>
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 2 couches FERREX RAPIDE SANS PLOMB ou PRIMASTRAL RAPIDE	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 2 couche FORMOPRIM ou SUPERBASE Rebouchage éventuel	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture
Densité	1,54 ± 0,05
Liant	Résines Styrene-Acrylique en émulsion aqueuse
Pigments	Dioxyde de Titane
Extrait sec en poids	63,0 % ± 2,0%
Extrait sec en volume	42,0% ± 3,0%
Degré de brillant	Mat (Norme NF X08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 1h00 - Sec : 3 h - Recouvrable : 24 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646