

# SUPERBASE

Impression universelle microporeuse  
**Intérieur - Extérieur (Boiseries uniquement)**

## DEFINITION

- SUPERBASE est une impression universelle microporeuse à base de liant glycérophtalique.

## DESTINATION et PROPRIETES

- Très bon pouvoir pénétrant.
- Séchage rapide.

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau 8 à 12 mm, et airless.
- **Application :** Brosse, rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite.  
Pistolet airless : Eviter de travailler trop près du support, éviter les surépaisseurs
- **Rendement :** 10 à 14 m<sup>2</sup>/litres selon absorption du support.
- **Recouvrable :** 16 heures à 23°C et 50% HR
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Appliquer sur des supports secs.

## CONDITIONNEMENT

- 5 et 15 litres
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a
- **Présentation** Peinture thixotropée
- **Teinte** Blanc cassé
- **Densité** 1,47 + 0,05
- **Liant** Résines alkydes
- **Pigments** Dioxyde de titane
- **Extrait sec en poids** 79 % +/- 2%
- **Extrait sec en volume** 60 % +/- 3 %
- **Aspect** Mat velouté
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : 2 h - Sec : 8 h - Dur : 16 h
- **Point d'éclair** 40° C
- **Viscosité** Supérieure à 60 secondes (coupe ISO 6mm)
- **COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 350 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 342 g/l COV.



## SUPERBASE

### DESRIPTIF

**La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1(NF P 74-201-)**

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bétons Enduit de liant hydraulique Intérieur seulement	Recouvert d'un enduit pelliculaire Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche SUPERBASE	SUPERBASE est recouvrable par toutes peintures de finition ou revêtement à l'exclusion des peintures époxy, polyuréthanes et caoutchouc chloré.
Plâtres et dérivés Intérieur seulement	Non peint Fond moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche SUPERBASE	
	Non peint Fond très absorbant ou tendre	Brossage, époussetage 1 couche SUPERBASE	
Econde ligne Bois et dérivés	Non peint Fond peu ou moyennement absorbant	Brossage, époussetage 1 couche SUPERBASE	
	Aspect peint	Lessivage, rinçage, ponçage soignés. 1 couche SUPERBASE	
	Aspect vernis ou lasure* (L'état de surface initial nécessite un traitement peinture)	Décapage ou lessivage et rinçage avec ponçage très soigné. 1 couche SUPERBASE	

\* faire un test de détrempe à alcool à brûler. Si le test est positif, le décapage est obligatoire

### Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*