

# SPAC VELOURS

Vernis satiné incolore  
**Intérieur**

## DEFINITION

- SPAC VELOURS est un vernis alkyde-uréthane satiné incolore pour travaux de finition soignés.

## DESTINATION et PROPRIETES

- SPAC VELOURS est d'un emploi facile et donne un feuillet de bel aspect tendu satiné, dur et résistant.

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse - Pistolet pneumatique. Rouleau 3 à 6 mm
- **Application :** Brosse : appliquer régulièrement le vernis, lisser dans le sens des fibres du bois. Éviter toute surépaisseur de vernis.  
Pistolet : appliquer en voiles minces, en évitant toute surcharge.
- **Rendement :** Sur fonds lisses : 12 m<sup>2</sup>/litre par couche.
- **Recouvrable :** 24 heures à 23°C et 50% HR
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit ou nettoyant synthétique, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur bois neufs, si un aspect teinté est recherché, appliqué au préalable 1 ou 2 couches de CETABOIS.
- Poncer soigneusement avant et après l'application de la première couche afin d'éliminer les fibres de bois qui se redressent.
- Ne pas vernir sur bois dont la teneur en humidité est supérieure à 18 % en poids.
- Sur contreplaqués et agglomérés, s'assurer auparavant par un essai que le produit n'a pas de réaction avec la colle utilisée pour la fabrication du support.

## CONDITIONNEMENT

- 1 et 5 litres.
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE

- **Classification** AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 4a
- **Présentation** Vernis incolore
- **Densité** 0.96+ 0,05
- **Liant** Résines alkyde uréthane
- **Extrait sec en poids** 58 % +/- 2%
- **Extrait sec en volume** 48 % +/- 3 %
- **Degré de brillant** Satiné moyen (Norme NF X08 002) –(20-25 GU à 60°)
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : 1 h - Sec : 4 h – Dur : 24 h
- **Point d'éclair** 41° C
- **COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 400 g/l COV.



# SPAC VELOURS

## DESRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux (*)	Neuf	Brossage, ponçage, époussetage, 1 couche SPAC VELOURS	1 à 2 couches SPAC VELOURS selon état de finition recherché.
Bois feuillus	Neuf	Brossage, ponçage, époussetage. 1 couche SPAC VELOURS	
Bois exotiques (+)	Neuf	Brossage, ponçage, époussetage. 1 couche SPAC VELOURS	
Bois agglomérés, contreplaqués ou lattés	Neuf	Brossage, ponçage, époussetage. 1 couche SPAC VELOURS (réaliser un essai préalable)	
Bois résineux, feuillus, exotiques Bois agglomérés, contreplaqués ou lattés	Vernis en bon état. Dégradation limitée (écaillage, cloquage)	Lessivage, rinçage, ponçage. 1 couche SPAC VELOURS sur parties écaillées.	

(\*) Si des exsudations importantes se produisent, prévoir un nettoyage avec un solvant (white spirit).

(+) Pour certains bois exotiques contenant des produits anti-siccatifs, consulter notre service technique.

## Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex  
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [www.astral-batiment.com](http://www.astral-batiment.com)