

Peinture à base de résines Pliolite® (*)

(*) Marque déposée d'Eliokem

DEFINITION

STRALIET est une peinture mate en phase solvant pour l'extérieur en travaux neufs et d'entretien.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur
- STRALIET est une peinture microporeuse, très facile d'application.
- STRALIET est utilisable par basse température même au voisinage de 0°C sur support non gelé.
- STRALIET est disponible en blanc et 559 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau 12 à 16 mm , pistolet pneumatique et airless.

Application

Rouleau : empâter régulièrement les fonds, lisser toujours dans le même sens.
Pistolet : éviter de travailler trop près de la surface à peindre. Appliquer en voiles minces.

Rendement

Sur fonds lisses et non absorbants :
Brosse, rouleau : 4 m²/kg par couche (6m² / L).

Délai de recouvrement

6 heures en été - 12 à 24 heures en hiver.

Nettoyage du matériel

Au White Spirit, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas mélanger STRALIET avec d'autres peintures.
- Ne pas appliquer sur support en cours de dégel.
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec SOLUTION ANTIMOUSSE.
- En cas de risque important de développement de micro-organismes, protéger STRALIET par incorporation de 1 ou 2 doses de fongicides BT 84.
- Si un léger dépôt s'est produit au stockage, agiter le bidon pour le faire disparaître.

CONDITIONNEMENT

5 et 15 litres
Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
Stocker à l'abri des fortes températures.

CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005
P 84-403
T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b1
Classe D2
E3 / V2 / W1 / A0

DESCRIPTIF**STRALIET**

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton Enduit de liant hydraulique peu ou non absorbant	Brossage, époussetage, égrenage	2 couches STRALIET
Béton, brique, pierre Enduit de ragréage Enduit de liant hydraulique absorbant et/ou friable	Brossage, époussetage, égrenage	
Plâtre neuf	Egrénage, époussetage	
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche primaire FERREX RAPIDE Sans Plomb ou PRIMASTRAL RAPIDE	
Métaux non ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	Dégraissage 1 couche MONOSPAC	
Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Brossage, époussetage 1 couche FORMOPRIM ou SUPERBASE Rebouchage éventuel	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Brossage, époussetage ou lavage à l'eau sous pression	

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture
Densité	1,47 ± 0,05
Liant	Résine acrylique "pliolite" en solution
Pigments	Oxyde de titane rutile
Extrait sec en poids	68% ± 2%
Extrait sec en volume	43% ± 3%
Degré de brillant	Mat (Norme NF X 08 002)
Séchage à 23°C et 50% HR	Hors poussière : 30 mn Sec : 2 à 3 h Dur : 24 h

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008