

Revêtement de façade D3

DEFINITION

STRALIO est un produit de finition mat à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour travaux neufs ou de rénovation des façades.

DESTINATION et PROPRIETES

- STRALIO résiste aux moisissures
- STRALIO s'encrasse très peu.
- STRALIO est imperméable aux eaux de ruissellement.
- STRALIO est disponible en blanc, 362 teintes du nuancier FACADES et 1079 teintes de la collection Tons & Couleurs.

MISE EN OEUVRE

Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur (voir systèmes au verso); Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

Matériel d'application

Brosse, rouleau synthétique 10 à 16 mm selon structure du support, pistolet airless.

Dilution

Prêt à l'emploi - Dilution éventuelle à l'eau pour application à l'airless

Application

Empâter grassement le support, répartir uniformément le produit et lisser de suite, toujours dans le même sens.

Consommation

450 g/m² minimum en finition sur fonds lisses

Délai de recouvrement

16 heures à 23°C et 50% HR.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas traiter :
 - les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes
 - par temps pluvieux ou par vent fort
 - les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gelées pendant le séchage
- Ne jamais utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face en travaux de finition.
- Température d'emploi : supérieure à 5°C et inférieure à 35°C
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80 % HR
- L'ajout de dose fongicide BT 84 est interdit
- Les surfaces recouvertes de micro-organismes seront préalablement traitées avec la SOLUTION ANTIMOUSSE.
- Ne pas appliquer STRALIO sur revêtement d'imperméabilité.
- Ne convient pas sur fonds fissurés.
- Traiter les soubassements en REXOLITE ou ASTRALOXANE.
- Les surfaces très encrassées seront nettoyées avec le NETTOYANT FACADE avant l'application de STRALIO.

CONDITIONNEMENT

15 litres.

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005

P 84-403

T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b2

Classe D3

E4 / V2 / W2 / A1

DESCRIPTIF POUR SUBJECTILE ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES ET BETONS

TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) Les supports doivent être cohérents, adhérents, sains et secs	
ETAT DU SUPPORT	PREPARATIONS
<ul style="list-style-type: none"> - Fond farinant - Fond écaillant - Fond mal adhérent - Fond recouvert de micro-organismes - Fond neuf ou ancien non farinant en excellent état - Fonds très encrassés 	<ul style="list-style-type: none"> - Lavage haute pression avec nettoyeur de façade ou brossage et dépoussiérage. - Grattage et brossage à la brosse métallique ou lavage haute pression avec nettoyeur de façade. - Décapage à vif, au DECAPANT FACADE, compris grattage, lavage, rinçage et égrenage nécessaires. - Lavage haute pression avec nettoyeur de façade. Traitement à la SOLUTION ANTIMOUSSE - Brossage, époussetage et/ou lavage haute pression - Nettoyer les surfaces avec le NETTOYANT FACADE
TRAVAUX D'APPRET	
<ul style="list-style-type: none"> - Fond non revêtu - Fond peint absorbant - Fond peint non absorbant ou revêtu d'un R.P.E. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 couche FIX + IMPER OPACIFIANT à 250-300 g/m² - 1 couche FIX + IMPER OPACIFIANT à 250-300 g/m² - 1 couche STRALIO dilué à 10% d'eau (250 g/m²)
TRAVAUX DE FINITION	
1 couche STRALIO à 450 g/m ² minimum	

REMARQUE IMPORTANTE :

Les consommations indiquées correspondent à des supports lisses. Tenir compte du relief et de la porosité du support pour estimer les consommations pratiques.

FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

Présentation	Peinture semi-épaisse
Densité	1,46 ± 0,05
Liant	Copolymères acryliques en dispersion aqueuse
Pigments	Dioxyde de Titane
Extrait sec en poids	66 % ± 2%
Extrait sec en volume	52 % ± 3%
Degré de brillant	Mat (NF X 08 002) inférieur à 5% sous 85°
Séchage à 23°C et 50% HR	Sec : 3 h - Recouvrable : 16 h
Point éclair	Ininflammable

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 - 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646