

# SUPERBASE H<sub>2</sub>O

Impression alkyde / acrylique en phase aqueuse  
**Intérieur**

## DEFINITION

- SUPERBASE H<sub>2</sub>O est une impression en phase aqueuse à base d'alkyde en émulsion et de copolymère acrylique en dispersion

## DESTINATION et PROPRIETES

- SUPERBASE H<sub>2</sub>O est d'une grande facilité d'application.
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O est très opacifiant et garnissant.
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O uniformise l'absorption des fonds.
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O est pratiquement sans odeur.
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O isole la plupart des tâches courantes (nicotine...).
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O sèche rapidement
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O peut s'appliquer sur les têtes de vis de plaques de plâtre sans remontée de rouille. (pendant la phase de séchage du film)
- SUPERBASE H<sub>2</sub>O existe en blanc.

## MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, rouleau polyester tissé 8 - 12 mm ou polyamide texturé 8 - 12 mm, pistolet pneumatique et airless
- **Dilution :** Eau. Brosse, rouleau pistolet pneumatique : prêt à l'emploi (dilution 5 % maxi). Pistolet airless : prêt à l'emploi (dilution éventuelle 2 % maxi)
- **Application :** Brosse, rouleau : Empâter régulièrement et lisser de suite. Pistolet : Appliquer en passes croisées. Eviter de travailler trop près de la surface à peindre
- **Rendement :** Sur fond lisse environ 10 m<sup>2</sup>/litre, variable selon l'absorption du support.
- **Recouvrable :** 4 heures à 23°C et 50% HR ; 24h si utilisé pour isoler des taches.
- **Nettoyage du matériel :** A l'eau immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Sur béton et enduits hydrauliques intérieurs, prévoir un enduit pelliculaire avant d'appliquer SUPERBASE H<sub>2</sub>O.
- Ne pas appliquer en couches trop minces pour conserver le pouvoir isolant.

## CONDITIONNEMENT

- 1, 5 et 15 litres
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

- **Classification** AFNOR NF T 36 005 Famille I - Classe 4a / 7b2
- **Présentation** Peinture semi épaisse
- **Teinte** Blanc
- **Densité** 1,35 + 0,05
- **Liant** Alkydes en émulsion et copolymère acrylique en dispersion
- **Pigments** Dioxyde de titane rutile
- **Extrait sec en poids** 55% +/- 2%
- **Extrait sec en volume** 39% +/- 3 %
- **Séchage à 23°C et 50% HR** Hors poussière : 1 h - Sec : 2 h - Recouvrable 4 h  
24h si SUPERBASE H<sub>2</sub>O est utilisé pour isoler les tâches éventuelles du support
- **COV** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/g) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 2 g/l COV.



## SUPERBASE H<sub>2</sub>O

### DESRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes au DTU 59-1 (NF P 74-201-)

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bétons Enduit de liant hydraulique	Enduit pelliculaire, puis 1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O	<p style="text-align: center;">Selon DTU 59-1 (état de finition A, B ou C.)</p> <p style="text-align: center;">1 couche* ou 2 couches :</p> <p style="text-align: center;">Gammes AQUASTRAL MATASTRAL H<sub>2</sub>O GLYKID H<sub>2</sub>O GLYVELOURS H<sub>2</sub>O</p>
Plâtres et dérivés	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O	
Bois et dérivés (sauf Iroko, Teck...)	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes	1 couche SUPERBASE H <sub>2</sub> O	

\*Selon la teinte de l'ancien fond, une deuxième couche peut être rendue nécessaire

### Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles sur Internet: [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.*

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex  
 Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : [www.astral-batiment.com](http://www.astral-batiment.com)