

Finition d'imperméabilité de façades

## DEFINITION

Produit de finition taloché des systèmes d'imperméabilité TOP+IMPER ayant une granulométrie de 1,25 mm, à base de copolymères acryliques en phase aqueuse réticulables U.V.

## DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur uniquement.
- TOP+IMPER TALOCHE répond aux exigences techniques de la norme NFP 84-403.
- TOP+IMPER TALOCHE permet de réaliser les travaux d'imperméabilité de réfection de façade par revêtement conformément à la norme NFP 84-404 – D.T.U. 42-1.
- TOP+IMPER TALOCHE est disponible en Blanc, 345 teintes du nuancier Façade.
- TOP + IMPER TALOCHE résiste aux moisissures.
- Les systèmes TOP+IMPER font l'objet d'un cahier des charges visé par le Bureau VERITAS.

## MISE EN OEUVRE

### **Conditions d'application, subjectiles, Préparation des fonds et systèmes**

Se conformer aux prescriptions des D.T.U. en vigueur et spécialement du D.T.U. 42-1 (voir systèmes au verso);  
Pour les cas particuliers, consulter le Service Technique.

### **Matériel d'application**

Platoir ou taloche à lame inox

### **Dilution**

Prêt à l'emploi, ne pas diluer.

### **Application**

TOP+IMPER TALOCHE s'applique en une couche sur TOP+IMPER SOUS-COUCHE ou FIX+IMPER OPACIFIANT préalablement appliqué.  
Avec un platoir, empâter grassement le produit et le répartir uniformément sur plusieurs dizaines de mètres carrés. Ensuite, à la taloche, donner l'aspect recherché  
Cette fiche technique, bien que détaillée, ne peut reprendre la totalité des modalités d'application de ce produit ainsi que le traitement des points singuliers (acrotères, joints, retours techniques, etc.)  
Avant utilisation, consulter le cahier des charges des systèmes TOP+IMPER et le D.T.U. 42-1.

### **Consommation**

1,6 kg/m<sup>2</sup> minimum sur fonds lisses.

### **Nettoyage du matériel**

A l'eau, immédiatement après utilisation.

## PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas traiter :
  - les surfaces exposées au soleil pendant les périodes chaudes
  - par temps pluvieux ou par vent fort
  - les surfaces en cours de dégel ou en cas de risques de gelées pendant le séchage.
- Température d'emploi supérieure à 5°C et inférieure à 35°C.
- Hygrométrie maximum pendant l'application et le séchage : 80% HR.
- L'ajout de dose fongicide BT 84 est interdit.
- Ne pas utiliser 2 lots de numérotation différente sur une même face.
- Les teintes TOP+IMPER TALOCHE peuvent avoir un ton différent des autres finitions TOP+IMPER pour une même référence.
- Pour éviter les reprises, appliquer par panneaux.

## CONDITIONNEMENT

15 litres

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.  
Stocker à l'abri du gel et des fortes températures.

## CLASSIFICATIONS AFNOR

T 36-005

P 84-403

T 34-722 (EN 1062-1)

Famille I - Classe 7b2

Classe II à I4

E4 à E5 / V2 / W2 / A2 à A5

# TOP + IMPER TALOCHE

## DESCRIPTIF POUR SUBJECTILE ENDUITS A BASE DE LIANTS HYDRAULIQUES ET BETONS

Se reporter également au cahier des charges en vigueur, aux DTU 59-1 et DTU 42-1

ASPECT INITIAL DE SURFACE	TRAVAUX D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION SUIVANT CLASSE D'IMPERMEABILITE RECHERCHEE			
		Classe I1	Classe I2	Classe I3	Classe I4
Nus ou recouverts d'anciennes peintures farinantes bien adhérentes d'épaisseur inférieure à 300 µ	(A) 1 couche FIX+IMPER OPACIFIANT 250 - 300 g/m <sup>2</sup> (*) ou 1 couche FIX+IMPER 100 - 250 g/m <sup>2</sup> (*) sauf en I1	1 couche TOP+IMPER TALOCHE 1600 g/m <sup>2</sup>	1 couche TOP+IMPER SOUS-COUCHE 300 g/m <sup>2</sup>	1 couche TOP+IMPER SOUS-COUCHE 500g/m <sup>2</sup>	Marouflage de la toile ARMATURE 1000 (**) dans 800 g/m <sup>2</sup> TOP+IMPER SOUS-COUCHE (séchage 36 heures)
	+		+	+	
Recouverts d'anciennes peintures non farinantes, bien adhérentes, d'épaisseur inférieure à 300 µ	(B) 1 couche TOP+IMPER SOUS-COUCHE diluée à 5 -10% d'eau 250 - 300 g/m <sup>2</sup>		1 couche TOP+ IMPER TALOCHE 1600 g/m <sup>2</sup>	1 couche TOP+IMPER TALOCHE 1600 g/m <sup>2</sup>	1 couche TOP+IMPER TALOCHE 1600 g/m <sup>2</sup>

Les consommations indiquées correspondent à des supports lisses; elles représentent le minimum nécessaire pour obtenir les performances renseignées.

Tenir compte du relief du support pour estimer les consommations pratiques.

(\*) Si risque de détrempe de l'ancien revêtement, choisir solution (B).

(\*\*) Possibilité d'emploi de la toile ARMATURE 2000 (se reporter à la fiche technique correspondante)

CONSULTER LE CAHIER DES CHARGES pour le traitement des façades pâte de verre, grès cérame et des fissures.

### FICHE TECHNIQUE (produit standard blanc)

<b>Présentation</b>	Peinture épaisse
<b>Densité</b>	1,70 ± 0,05
<b>Liant</b>	Copolymères acryliques en dispersion dans l'eau
<b>Pigment</b>	Dioxyde de titane
<b>Extrait sec en poids</b>	79 % ± 2%
<b>Extrait sec en volume</b>	63 % ± 3%
<b>Séchage à 23C et 50 % HR</b>	Sec : 4 h
	Le temps de séchage augmente par temps froid et/ou forte hygrométrie.

### Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Travaillez dans des locaux bien ventilés. Portez un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat si nécessaire.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 MONTATAIRE Cedex -Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646

Edition avril 2008